

# Adhésif pour revêtement de sol

## Fiche d'information technique

1kg / N° d'art.102855 / EAN 4016215102855  
3kg / N° d'art.102862 / EAN 4016215102862  
6kg / N° d'art.102879 / EAN 4016215102879  
10kg / N° d'art.102909 / EAN 4016215102909



Colle de dispersion prête à l'emploi pour le collage durable de revêtements en PVC et CV, de moquettes à dos en non-tissé, textile, jute et mousse ainsi que de feutre aiguilleté à l'intérieur. Convient pour les pièces avec chauffage au sol et pour la charge des sièges à roulettes selon la norme DIN EN 12529.

- pour les moquettes à dos en non-tissé, en textile, en jute et en mousse, les feutres aiguilletés ainsi que les revêtements en PVC et CV
- collage durablement solide
- traitement facile
- très faible émission selon EC 1 plus
- sans solvants ni plastifiants
- convient à la charge des sièges à roulettes selon la norme DIN EN 12529
- convient pour le chauffage au sol
- pour l'intérieur

### Champ d'application

Colle à dispersion pour revêtements en PVC et CV, moquettes et feutre aiguilleté. Pour l'intérieur, compatible avec le chauffage au sol et résistante au passage des roulettes de chaise.

### Préparation

Convient aux chapes en ciment, au béton, au carrelage, aux enduits et mortiers de nivellement à base de ciment, aux revêtements en PVC, aux panneaux de particules V100 et aux supports similaires résistants à l'humidité. Le support doit être propre, sec en permanence, plat, solide et exempt d'agents de démoulage (par ex. poussière, graisse et cire). En cas de supports rugueux ou irréguliers, nous recommandons d'appliquer une couche d'égalisation pour sol. Prétraiter les supports très absorbants, sableux et poreux avec le baufan Tiefgrund LF. Le revêtement de sol à coller doit être acclimaté, posé à plat et détendu.

### Traitement

Bien mélanger avant utilisation et appliquer sur le support à l'aide d'une spatule dentée. Denture A2 (1,5 – 1,8 mm) pour le PVC et les moquettes à dos en mousse. Denture B2 (2,1 – 2,9 mm) pour les moquettes à dos en non-tissé, en textile et en jute.

► Pose humide : sur des supports absorbants ou des revêtements perméables à la vapeur, poser le revêtement de sol après un temps de séchage de 15 à 30 minutes et appuyer uniformément.

► Pose par adhérence : lors de la pose de revêtements de sol imperméables (par ex. PVC) sur des supports non absorbants ou peu absorbants, il est impératif de respecter un temps de séchage suffisant. Appliquer la colle sur le support à l'aide d'une spatule crantée et laisser sécher. En fonction de la température ambiante, de l'humidité de l'air et du pouvoir absorbant du support, le temps de séchage peut s'étendre sur plusieurs heures. Le revêtement de sol peut être posé lorsque la colle a déjà formé une pellicule et qu'elle ne semble plus collante au toucher, tout en restant élastique.

Éliminer immédiatement les résidus de colle à l'eau claire. Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après utilisation.

Le temps de séchage dépend de la température d'application. Une humidité relative supérieure à 90 %, notamment associée à des températures basses, peut influencer considérablement le temps de séchage et les propriétés du produit.

#### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Les consignes de pose des fabricants de revêtements doivent être impérativement respectées. Les revêtements en PVC peuvent être soudés après environ 24 heures.

### **Consommation**

pour la denture A2 → env. 200 à 300 g/m<sup>2</sup>

pour la denture B2 → env. 350 à 450 g/m<sup>2</sup>

### **Stockage**

Conserver les récipients bien fermés, dans un endroit frais mais à l'abri du gel.

### **Remarques**

Température d'application :

de +10 °C à +30 °C pour le produit, l'air ambiant et le support

Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de la colle. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour les informations relatives à la sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site web [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Élimination :

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchet EWC n° 08 04 10.

GISCODE : D1

### **Remarque:**

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.