



Ez az alapozó ideális alapot teremt a kiváló minőségű belső és külső bevonatokhoz. Optimálisan előkészített aljzatot biztosít, és támogatja a későbbi emulziós és szilikongyantafestékek, valamint a belső emulziós szilikátfestékek egyenletes és biztonságos felvitelét. A megbízható eredményekért és a tiszta, hosszantartó felületért.

- Fehér, átlátszatlan, speciális alapozó festék
- közvetítői felelősség
- Optimalizálja a következő rétegek nyitási idejét
- erősíti a felületet és szabályozza a nedvszívó képességet
- Oldószer- és lágyítószermentes
- kívül és belül

Alkalmazási terület

Alapozó beltéri és kültéri használatra: optimális alapot teremt a diszperziós, szilikongyanta és diszperziós szilikátfestékekhez.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra, gipszkartonra és gipszkartonra, felújítási vászonra, emulziós, szilikongyanta- és szilikátfestékekre, műgyanta vakolatokra, színesfémekre és számos műanyagra (színesfémek és műanyagok esetében alkalmazzon próbabevonatot). Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, épnek, tisztának és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat bausan Deep Primer LF alapozóval előkezelje. Távolítsa el a nem konszolidálható és rosszul tapadó aljzatokat. Kétség esetén vigyen fel egy próbabevonatot.

Feldolgozás

Használat előtt jól fel kell keverni, és hengerrel, ecsettel, festőecsettel, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőberendezéssel felhordani. Száradási idő: kb. 6-8 óra normál körülmények között (20 °C, 65 % relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat) - kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: max. 10 %-os univerzális színező koncentrátummal. Megjegyzés a légmentes permetezéshez: Permetezési szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Permetezési nyomás: 120 - 180 bar.

Fogyasztás

100-130 ml/m²/réteg sima aljzaton. A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbafelhordással kell meghatározni.

Tárolás

Tárolja szorosan lezárva, hűvös, fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg lásd aétel címkéjét.

Megjegyzések

Az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat feldolgozási hőmérséklete ne legyen +5 °C alatt. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. Gyermekek elől elzárva tartandó. Vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Használjon A2/P2 kombinált szűrőt permetezéskor. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. Az aktuális biztonsági adatlapok beszerezhetők a www.bb-farben.de weboldalunkon vagy a 0341/44655-0 telefonszámon. A termékre vonatkozó EU VOC határérték: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma legfeljebb: 1 g/l. A bevonóanyagok GISCODE-ja: BSW20.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.