



Aqua-Deck fehér foltblokkoló

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Tételszám.020180 / EAN 4016215020180

10l / Tételszám.020203 / EAN 4016215020203



Fehér, vízbázisú felújító és szigetelő festék kiváló fedőképességgel, beltéri használatra. Megakadályozza a nikotin, a vízfoltok, a korom- és zsírfoltok, a gipszkarton- és fapanelek színezőanyagainak és hasonló szennyeződéseknek az aljzatra való behatolását. Ideális matt fedőlakként, de a szokásos módon tapétával, emulziós festékekkel és vakolattal is átdolgozható.

- Oldószermentes felújítási festék nagy fedőképességgel
- Megakadályozza a nikotin, korom, zsír és vízfoltok behatolását.
- Elkülönbíti a színezőanyagokat a gipszkartonból, OSB- és faépítőlapokból.
- 2 az 1-ben - szigetelőfesték és fedőfesték
- 1. osztályú állagmegóvási arány 6 m²/l lefedettséggel
- Nedves kopásállósági osztály 2 a DIN EN 13300 szerint
- Fényességi szint tompa matt
- airless permetezhető
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Fehér szigetelőfesték belső terekbe: elfedik a nikotin-, korom-, zsír- és vízfoltokat - ideális a lakóterek és szállodák gyors felújításához.

Előkészítés

Olyan aljzatokhoz, mint beton, cement- és mészcement vakolat, falazat, gipszsaljakok, szálcementlemezek, továbbá ragasztós diszperziós vakolatokhoz és tapétákhoz. Alkalmos fedőréteggént vagy tapétával, emulziós festékekkel és vakolatokkal való átfestésre. Minden aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak, nedvszívónak és leválasztó anyagtól mentesnek kell lennie. Használja a baufan Mélyhatású alapozó LF-t a szilárdság növeléséhez. A nem szilárdítható vagy nem kellően tapadó aljzatokat teljesen el kell távolítani. Kétség esetén vigyen fel egy próbabevonatot. A rendkívül szennyezett aljzatokat zsíroló háztartási tisztítószerrel tisztítsa meg. Erős nikotin-, korom- vagy zsírfoltokat és lerakódásokat mechanikusan előkezelje (lekaparás, lecsiszolás).

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. A terméket hígítatlanul alkalmazza. Nagyobb területek bevonásakor nedvesre nedvesre dolgozzon, hogy elkerülje a felhalmozódást. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Ne keverje össze más anyagokkal, beleértve az emulziót és a szilárd színeket is. A szigetelő hatás az adott tárgyi helyzettől függ. Alkalmazás előtt ajánlott a helyszínen próbaterületeket létrehozni. Száradási idő: kb. 12 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: A színezés a decoMIX színező koncentrátumokkal (csak LW-oxid típusok) max. 0,2%-ig lehetséges a szigetelő hatás romlása nélkül. Megjegyzés a légmentes szórásos alkalmazáshoz Szórási szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Szórási nyomás: 120 - 180 bar.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.