

baufan®

Dekor és vakolat alapozó

Műszaki tájékoztató

8kg / Tételszám.013168 / EAN 4016215013168
16kg / Tételszám.026203008 / EAN 4016215013175



A dekoratív és vakolat alapozó egy tapadást elősegítő speciális alapozó ásványi, szilikát és műgyanta bevonatokhoz. A finomszerkezetű, fehér pigmentált dekoratív alapozó egyenletes felületet, jó fedést és optimális tapadást biztosít. Diffúzív, oldószermentes és alkalmas beltéri és kültéri használatra - tökéletes alap a kiváló minőségű fedőlakkokhoz.

- Tapadást elősegítő speciális alapozó ásványi, szilikát- és műgyanta vakolatokkal történő utólagos bevonatokhoz
- Aljzatbevonat mázakkal és emulziós festékekkel történő festési technikákhoz
- Textúrázó bevonat belső használatra
- fehér pigmentált - jó fedés
- Nagymértékben vízgőzáteresztő
- Tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes
- beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület

Speciális alapozó nedvszívó aljzatokhoz, javítja a tapadást és finom szerkezetet hoz létre a finom vakolatokhoz, valamint a belső és külső falfestékekhez.

Előkészítés

Olyan aljzatokhoz, mint beton, cement- és mészcement vakolat, falazat, gipszaljakatok, szálcementlemezek és nedvszívó diszperziós kötésű vakolatok, valamint festékrétegek. Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel vagy festőkefével vigye fel. Szükség esetén hígítsuk fel max. 5 % szilikátfixálóval. Ügyeljünk az egyenletes fedésre, hogy az aljzaton ne legyenek láthatóak a színelkülönbségek. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. A baufan Dekor- und Putzgrunddal már festett felületeket nem szabad gipszalapú kiegyenlítő anyagokkal kitölteni. Erre a célra a baufan Allespachtel-t ajánljuk. Száradási idő: kb. 8 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: max. 5%-os univerzális színező koncentrátummal (LW-Oxyd-Ty toll). Javasoljuk, hogy az alapozó színét a későbbi termékhez igazítsuk.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszempcsék → 350 g/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyra felvitt próbabevonat segítségével határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget (nem üveg). Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A bevonóanyagok GISCODE-ja: BSW10 EU VOC határérték erre a termékre: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) A termék VOC tartalma max.: 15 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.