



Tiszta ásványi alapozó bevonatokhoz és impregnálásokhoz. Kötőanyag ásványi vakolatokhoz és szilikátfestékekhez. A kálium-szilikát mélyszilikálással megszilárdítja az ásványi aljzatokat, csökkenti a nedvszívó képességet és javítja a következő rétegek tapadását. Alkalmas beltéri és kültéri használatra.

- alapozza és szilárdítja a csiszolóvakolatot
- beltéri és kültéri használatra
- Szilikátfestékek aljzat-előkezelése
- filmképződés nélkül erősít
- Nagymértékben vízgőzáteresztő
- Tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes

Alkalmazási terület

Kálium-szilikát oldat ásványi aljzatok megszilárdítására, szabályozza a nedvszívó képességet és ideális előkezelésként szilikátfestékekhez.

Előkészítés

Minden ásványi aljzathoz, mint például beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement- és mészvakolat. A régi, rosszul tapadó festékrétegek és a laza vakolat eltávolítására.

Feldolgozás

A Kali-Wasserglas-t ecsettel vagy megfelelő permetezőberendezéssel kell felvinni (permetezéskor ne lélegezze be a permetezőpermetet). Az aljzat nedvszívó képességétől függően a Kali-Wasserglas akár 1:3 arányban is hígítható vízzel (a hígított oldatot azonnal felhasználni). Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Védje a nem kezelendő felületeket a fröccsenésektől. Száradási idő: kb. 6 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Fogyasztás

Az aljzattól függően → 100 - 200 ml/m² Határozza meg a pontos mennyiséget egy próbabevonat felhordásával a tárgyra.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: Legalább + 5 °C az anyag, a keringő levegő és az aljzat esetében. A nem kezelendő felületeket fóliával fedje le. Kerülje az üvegre, alumíniumra, kerámiára, márványra és hasonló anyagokra való ráfröccsenést. A véletlenül kifröccsent anyagot azonnal távolítsa el vízzel. A felhordás és szárítás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. baufan Kali-Wasserglas nem használható fedőréteggént látható felületeken. Bőrirritációt okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne kerüljön a szembe, a bőrre vagy a ruházatra. Viseljen védőkesztyűt/szemvédőt (nem üveg). HA SZEMBE VESZI: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percre. Ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket. Folytassa az öblítést. HA BŐRRE KERÜL: Bő szappannal és vízzel mossuk le. Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa készenlétben a csomagolást vagy az azonosító címkét. A tartalmat/tartályt a helyi/regionális/nemzeti előírásoknak megfelelően veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton kell elhelyezni. termékkód: M-SK02 EU VOC határérték erre a termékre: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) A termék VOC-tartalma max.: 0,1 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.