

Mélyen behatoló alapozó - oldószermentes

Műszaki tájékoztató

1l / Tételszám.101506 / EAN 4016215101506
5l / Tételszám.101520 / EAN 4016215101520
10l / Tételszám.101551 / EAN 4016215101551



A magas penetrációs hatású speciális alapozónk mélyen behatol az aljzatba, megbízhatóan megszilárdítja a csiszolt és meszes felületeket, és egyenletes, csökkentett nedvszívó képességet biztosít. Ideális alap a tartós bevonatokhoz és a tökéletes végeredményhez - biztonságos, hatékony és professzionális.

- Oldószermentes Hydrosol akrilát alapozó
- Nagy mélység hatás az ultrafinom hidroszol diszperzióknak köszönhetően
- Felhasználásra kész csiszoló és krétázó aljzatok megszilárdításához
- A nedvszívó képesség szabályozása érdekében 1:1 arányban vízzel hígítható.
- átlátszó szárítás
- beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület

A baufan Tiefgrund LF egy speciális, nagy behatolási mélységű alapozó a csiszolt és meszes aljzatok megszilárdítására és a nedvszívó képesség csökkentésére.

Előkészítés

Alkalmasság minden ásványi aljzatra, mint például beton, vakolat, téglák stb. és gipszkartonra. Az aljzatnak tisztának, száraznak, nedvszívónak és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. Azokat az aljzatokat, amelyeket nem lehet megszilárdítani, vagy nem tapadnak megfelelően, teljesen el kell távolítani. Kétség esetén hozzon létre egy tesztfelületet.

Feldolgozás

Hangolja össze az alapozót a következő termékkel. A nedvszívó képesség szabályozásához a baufan Tiefgrund LF 1:1 arányban hígítható vízzel. Használat előtt alaposan rázza fel vagy keverje fel, és ecsettel, festőecsettel vagy megfelelő szóróeszközzel vigye fel. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Előzetesen fedje le a nem kezelendő felületeket, mivel a megszáradt fröccsöket később nehéz eltávolítani. Száradási idő: normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat) kb. 6-8 óra; kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Fogyasztás

1 liter = kb. 10 m² hígítatlan bevonat esetén Határozza meg a pontos fogyasztási mennyiséget egy próbabevonat felhordásával a tárgyra.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási dátumtól számított legalább 24 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.