



A kálium-szilikát alapú stabilizált vízűveg alapozó biztosítja az ásványi aljzatok tartós megszilárdulását és megbízhatóan szabályozza a nedvszívó képességet. Optimális feltételeket teremt a későbbi bevonatokhoz, és ideális a szilikátfestékek professzionális hígításához is - a maximális tapadás és a tartós eredmény érdekében.

- Kálium-szilikát alapú stabilizált vizes üveg alapozó
- Alapozó ásványi aljzatokhoz
- Hígító szilikátfestékekhez
- Nagymértékben vízgőzáteresztő
- természetes tulajdonságokkal rendelkezik a penész ellen
- Tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes
- beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület

Erősen és különböző mértékben nedvszívó ásványi aljzatok rögzítésére és szilikátfestékek hígítására.

Előkészítés

Alkalmas olyan aljzatokra, mint a betonból, cement- és mészcement vakolatból, falazatból, gipsz aljzatokból, szálcementlemezekből készült fal- és mennyezetfelületek. Mészragasztó, ásványi és szilikátos hidegburkolatokhoz is. Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A nem konzolidálható vagy nem kellően tapadó aljzatokat, valamint a szinterezett rétegeket teljesen el kell távolítani. Kétség esetén vigyen fel egy próbabevonatot. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan töltőanyaggal javítsa ki. Előzetesen fedje le a festésre nem szánt felületeket, különösen az üveg-, alumínium- és kerámiafelületeket. A fröccsenő anyagokat azonnal mossa le vízzel.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan felrázza vagy felkeveri, és ecsettel, festőecsettel, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőszerszámmal vigye fel. Az alapozó hígítatlanul vagy 1:2 arányban vízzel hígítva is alkalmazható. A nagyon erősen nedvszívó aljzatokat kétszer nedvesre alapozza és hengerelje be. Ne keverje más anyagokon alapuló alapozókkal és festékekkel. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 6 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 100 ml/m²-től Határozza meg a pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringő levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget (nem üveg). Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A bevonóanyagok GISCODE-ja: BSW40 EU

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

VOC határérték erre a termékre: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) A termék VOC tartalma max.: 1 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.