# Szilikát-fixáló

Műszaki tájékoztató

1l / Cikkszám 021088 / EAN 4016215021088
5l / Cikkszám 021095 / EAN 4016215021095




Kálium-szilikát alapú, stabilizált vízüveges alapozó. Megszilárdítja az aljzatot és szabályozza a nedvszívó képességét. Ideális szilikátfestékek hígításához is.

- Kálium-szilikát alapú stabilizált vizes üveg alapozó
- Alapozó ásványi aljzatokhoz
- Hígító szilikátfestékekhez
- Nagymértékben vízgőzáteresztő
- természetes tulajdonságokkal rendelkezik a penész ellen
- Tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes
- beltéri és kültéri használatra

## Alkalmazási terület

Ásványi alapfelületek alapozására, valamint szilikátfestékek hígítására.

## Előkészítés

Alkalmas olyan alapfelületekre, mint a betonból, cement- és mészcement vakolatból, valamint téglafalból készült fal- és mennyezeti felületek, továbbá gipszalapokra és szálcementlemezekre. Alkalmas továbbá a jól tapadó, mész-, ásványi és szilikátfestékekkel készült régi festékrétegekre is. Az aljzatnak száraznak, tisztának, nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A nem megszilárduló vagy nem megfelelően tapadó aljzatokat, valamint a szinterrétegeket teljesen el kell távolítani. Kétség esetén végezzen próbafestést. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan simítóanyaggal javítsa ki.

## Feldolgozás

Használat előtt alaposan rázza fel vagy keverje át, majd ecsettel, kefével vagy felületfestő ecsettel vigye fel. Az alapozót hígítatlanul vagy vízzel 1:2 arányig hígítva is fel lehet vinni. Az erősen nedvszívó alapfelületeket kétszer „nedvesen a nedvesre” alapozza be, és dolgozza be alaposan. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 6 óra normál körülmények között (+20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó alapfelület); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

## Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolat → 100 ml/m²-től
A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafestéssel kell meghatározni.

## Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen.

## Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat tekintetében

A festésre nem szánt felületeket (különösen az üveg, alumínium, kerámia és hasonló anyagokból készült felületeket) előzetesen le kell takarni. A véletlenül ráfröccsent anyagot azonnal mossa le vízzel.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Ne keverje más alapú alapozókkal és festékekkel.

Tartsa távol a gyermekektől. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget (ne üveget). Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz. Ne kerüljön a csatornába, vízbe vagy a talajba.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. Hulladékosztályozási kód: EWC 08 01 12.

GISCODE bevonóanyagokhoz: BSW40

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
A termék maximális VOC-tartalma: 1 g/l



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.