Agyagfesték

Műszaki tájékoztató

5l / Cikkszám 066602008 / EAN 4016215108048
10l / Cikkszám 066603008 / EAN 4016215108055



Melegfehér festék matt felületi kivitelben beltéri fal- és mennyezeti felületekhez. Rendkívül légáteresztő bevonatokhoz ásványi alapfelületeken, átfesthető falburkolatokon, gipszkartonon és egyéb gipszkarton-lemezeken. Ideális meglévő, nedvszívó diszperziós vagy ásványi festékrétegek felújításához is. A festék kiválóan átengedi a vízgőzt, szabályozza a páratartalmat, és így hozzájárul a kellemes beltéri klímához.

- jól fedő, meleg fehér beltéri festék
- matt felületi kivitel
- kiváló vízgőzáteresztő képességgel rendelkezik és szabályozza a nedvességet
- lélegző
- Kontrasztarány: H_{10}-2. osztály, 7 m²/l fedőképesség mellett
- Nedves dörzsállóság: R 4 osztály a DIN EN 13300 szabvány szerint
- Oldószer- és lágyítószermentes

Alkalmazási terület

Melegfehér beltéri festék falak és mennyezetek festéséhez.

Előkészítés

Ásványi alapfelületekhez (például agyag-, gipsz-, mész- és cementvakolat, falazat és beton), a durva szálú tapéták és a festhető falburkolatok, az ásványi festőszövet, a szilárdan tapadó és nedvszívó diszperziós és ásványi festékrétegek, valamint a gipszkarton és egyéb gipszkartonlapok esetében. Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az alapfelületről távolítsa el a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó alapfelületeket előkezelje baufan szilikát-fixatívval. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket javítsa ki egy megfelelő baufan simítóanyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át, majd hengerrel, ecsettel, festőkefével, felületfestővel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Az alapozó réteget legfeljebb 10 % vízzel hígíthatja. Az első festékréteg teljes kiszáradása után a fedőréteget hígítatlanul vigye fel. Nagyobb felületek festésekor az átmenetek elkerülése érdekében „nedves a nedvesre” elv szerint dolgozzon. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 6–12 óra normál körülmények között (+20 °C, 65 % relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:
Legfeljebb 4 %-os univerzális színezőkoncentrátumokkal (csak LW-Qxyd típusok).

Megjegyzések az airless szóróval történő felhordáshoz:
Szórószög: 50°
Fúvóka: 0,023 – 0,027
Szórónyomás: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Fogyasztás
Sima felületek/finom vakolat → kb. 150 ml/m²
A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafelhordással kell megállapítani.

Tárolás
A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Megjegyzések
Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat tekintetében

Gyermekektől elzárva tartandó. A festeni nem kívánt felületeket le kell takarni. Szórófestéskor használjon A2/P2 kombinált szűrőt. A magas pH-érték miatt kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Ajánlott kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselése. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki, és szükség esetén forduljon orvoshoz. A felhordás és a száradás során gondoskodjon alapos szellőzésről. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 0,5 g/l.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat a 08 01 12 hulladékosztály-szám szerint kell ártalmatlanítani.

GISCODE bevonóanyagokhoz: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.