

# Szilikát belső festék

## Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.021026 / EAN 4016215021026

10l / Tételszám.021033 / EAN 4016215021033

Ez a kiváló minőségű szilikát belső festék nagyfokú fedőképességével és rendkívüli vízgőzáteresztő képességével nyűgöz le. Tartósítószermentes, támogatja az egészséges beltéri klímát és ideális ásványi aljzatokhoz. A matt felületkezelés egyenletes, természetes felületi megjelenést és tartósan szép fal- és mennyezetfelületeket biztosít.

## Alkalmazási terület

DIN 18363 szerinti fehér diszperziós szilikátfesték belső fal- és mennyezetfelületekhez.

## Előkészítés

Minden ásványi aljzatra (pl. beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement-, gipsz- és mészvakolat), gipszkarton és egyéb gipszkarton, ásványi vliés és szilárdan tapadó ásványi, szilikát- és matt emulziós festékrétegekhez. Az aljzatnak száraznak, tisztának, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, csiszoló és krétás aljzatokat szilikátfixálóval alapozza. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

## Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőszerszeggel vigye fel. Az alapozó max. 10 % szilikátfixálóval hígítható, a fedőréteget hígítatlanul vigye fel az első festékréteg száradása után. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése érdekében dolgozzon nedvesen a nedvesen. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: max. 3%-os univerzális színező koncentráttal (csak LW Oxyd típusok). Megjegyzés a légmentes permetezéshez: Permetezési szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Permetezési nyomás: 120 - 180 bar.

## Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemszék → 125 ml/m<sup>2</sup>-től Határozza meg a pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyra történő próbaszerű felhordással.

## Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

## Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget (nem üveg). Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor használjon A2/P2 kombinált szűrőt. A bevonóanyagok GISCODE-ja: BSW40 EU VOC határérték erre a termékre: (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) A termék VOC tartalma max.: 1 g/l.

### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.