

## Mész bevonat

### Műszaki tájékoztató

2,5l / Tételszám.100011 / EAN 4016215100011

5l / Tételszám.100028 / EAN 4016215100028

10l / Tételszám.100035 / EAN 4016215100035

Környezetbarát, fehér mészhidrát alapú ásványi bevonószer, amely száradás után törlésálló felületet képez. Nedves helyiségekbe, mosókonyhákba, garázsokba, pincékbe, borospincékbe, istállókba és hasonló felületekhez. Kültéren is használható a csapadéktól védett ásványi aljzatokon. Ideális a műemlék épületekhez. Nagyfokú fehérség és nagyon jó légáteresztő képesség jellemzi.

### Alkalmazási terület

Fehér hidratált mész alapú ásványi ecsetelt mész belső és külső felületekhez. Törlésálló, légáteresztő, ideális nedves helyiségekbe és műemlék épületekbe.

### Előkészítés

Minden ásványi aljzathoz, például mész- és cementalapú vakolatokhoz és festékekhez. Kültéren is használható a csapadéktól védett ásványi aljzatokon. Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, csiszolódo és meszesedő aljzatokat kezelje elő baufan szilikátfixálóval. Kétség esetén vigyen fel egy próbabevonatot. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal javítsa ki.

### Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. Alapozófestékként a szín szükség esetén 15%-ig vízzel hígítható, fedőfestékként hígítatlanul alkalmazható. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat tiszta vízzel. a baufan Streichkalk ugyanezzel az anyaggal gond nélkül átfesthető. Más típusú bevonatok felhordása előtt a mézskittet mindig le kell mosni vagy le kell kefélni. Az ecsettel felhordott mézskóllakot a baufan Latex Binder hozzáadásával műgyantával lehet keményíteni. Más festékekkel nem keverhető! Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb. Színezés: max. 4%-ig univerzális színező koncentrátumokkal (LW-oxid típusok) Megjegyzések az airless szórásos alkalmazáshoz: Az ecsetelt meszet először nyomás nélkül szitálni kell (szemméret 0,5 mm) Gépi szűrő: 30 szemes szórászsőg: 40°-50° Fúvóka: 0,025 - 0,027 szórásnyomás: 120 - 180 bar.

### Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemszék → 150 ml/m<sup>2</sup>-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

### Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

### Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringő levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A permetezési munkákhoz A2/P2 kombinált szűrőt használjon. A bevonóanyagok GISCODE-ja: BSW60

#### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.