

Latex festék tiszta fehér

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám.100202 / EAN 4016215100202

2,5l / Tételszám.100226 / EAN 4016215100226

5l / Tételszám.100240 / EAN 4016215100240

10l / Tételszám.100264 / EAN 4016215100264



Kopásálló, nagymértékben fedő emulziós festék belső és külső használatra. Kiváló védelmet és tartós színt biztosít az aljzatok széles skáláján. Időjárásálló, könnyen felhordható és egyenletes, matt felületet biztosít. Ideális a nagy igénybevételnek kitett lakó- és kültéri falakhoz és mennyezetekhez.

- Nedves kopásállóság R 2. osztály a DIN EN 13300 szerint
- H₁₀ 3. osztályú kontrasztarány 6,5 m²/l hozammal.
- a strapabíró bevonatokhoz
- fehér átlátszatlan
- fényesség matt
- Oldószerektől, lágyítószerektől és ködképző anyagoktól mentes
- airless permetezhető

Alkalmazási terület

Emulziós festék belső és külső fal- és mennyezetfelületekhez. Ideális texturált aljzatokhoz, üvegszövetekhez, valamint texturált és dombornyomott tapétákhoz.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra (pl. beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement, gipsz- és mészvakolat), gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékrétegek, valamint faforgács, üvegszövet és egyéb festhető tapéták és falburkolatok esetén. Az aljzatnak száraznak, tisztának, stabilnak, nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. A festék alapozónak max. 5 % vízzel hígítható, fedőfestékként az első festékréteg száradása után hígítatlanul alkalmazható. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése érdekében nedvesre nedvesítve dolgozzon. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: Legfeljebb 10%-os univerzális színező koncentrátummal vagy teljes színező és színező festékkel. Megjegyzés a légmentes szórásos alkalmazáshoz: Szórási szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Szórónyomás: 120 - 180 bar.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemszék → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet : +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Szemmel vagy bőrrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.