

2,5l / Tételszám.100677 / EAN 4016215100677

5l / Tételszám.100684 / EAN 4016215100684

10l / Tételszám.100691 / EAN 4016215100691



Fehér emulziós festék a falakra és a mennyezetre a lakóterekben. Könnyen felhordható, egyenletes, matt felületeket biztosít, és nagy fedőképességével lenyűgöző. Alacsony kibocsátású és oldószermentes - ideális új és felújítási bevonatokhoz a lakóterekben.

- Nagymértékben fedő, fehér belső festék
- Könnyű feldolgozás
- 2. kontrasztarány osztály 6,5 m²/l hozammal
- Nedves kopásállósági osztály 3 a DIN EN 13300 szerint
- Matt fényességi szint
- Oldószerektől, lágyítószerektől és ködképző anyagoktól mentes
- airless permetezhető

Alkalmazási terület

Emulziós festék belső fal- és mennyezetfelületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra (pl. beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement, gipsz- és mészköves), gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékrétegek, valamint faforgács, üvegszövet és egyéb festhető tapéták és falburkolatok esetén. Az aljzatnak száraznak, tisztának, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat alapozza baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. Alapozó festékként a festék max. 5 % vízzel hígítható. A fedőréteget hígítatlanul kell felvinni az első festékréteg száradása után. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése érdekében nedvesre nedvesítve dolgozzon. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: max. 10%-os univerzális színező koncentráttal vagy teljes színű és színező festékkel. Megjegyzések a légmentes szórásos alkalmazáshoz: szórásnyomás: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 szórásnyomás: 120 - 180 bar.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. Permetezéskor veszélyes

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.