

Pince színe

Műszaki tájékoztató

5L / Tételszám.116602008 / EAN 4016215103197



DIN 18363 szabványnak megfelelő, szilikátalapú fehér ásványi beltéri festék, kifejezetten pincékben való használatra. A tartósítószer-mentes, kálium-üvegvíz-alapú festék kellemes beltéri klímát biztosít. A baufan pincefesték szinte szagtalan, és a 2. osztályú fedőképességének köszönhetően nagyon jó fedőképességgel rendelkezik.

- Nagymértékben áteresztő
- ásványi szubsztrátumok esetében
- ideális pincék és garázsok falaira

Alkalmazási terület

Fehér szilikátos beltéri festék pincékben való használatra a DIN 18363 szabvány szerint. Alacsony szagú, tartósítószer-mentes, kiváló fedőképességgel, kedvező beltéri klímát biztosít.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra, mint például vakolat, beton vagy falazat, valamint meglévő, teherbíró szilikát bevonatokra. Az aljzatnak tisztának, száraznak, épek, portól, zsírtól és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. Erősen nedvszívó, csiszolódó vagy meszes felületeket előzetesen alapozni kell a baufan szilikátfixálóval. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal javítsa ki.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. Az aljzat nedvszívó képességétől és állapotától függően egy-két réteg ajánlott. Az alapozó legfeljebb 10 % baufan szilikátfixálóval hígítható. Az első festékréteg átszáradása után hígítatlanul vigye fel a fedőréteget. Az aljzat nedvszívó képességétől és a helyiség klímájától függően a száradási idő kb. 5 óra; kedvezőtlen körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő hosszabb lehet.

Fogyasztás

kb. 125 ml/m² rétegenként. A pontos mennyiséget a tárgyon történő próbakezeléssel határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Tartsa be a műszaki adatlapot. Az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat feldolgozási hőmérséklete ne legyen +5 °C alatt. A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. A felhordás és szárítás során gondoskodni kell az alapos szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Gyermekek elől elzárva tartandó. A magas pH-érték miatt kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Javasoljuk kesztyű és védőszemüveg (nem üveg) viselését. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel öblítse le. Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz. A permetezési munkákhoz A2/P2 kombinált szűrőt használjon. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. Szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja. Tételszám lásd a lenyomatot.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.