Állatok tartási festéke

Műszaki tájékoztató

5l / Cikkszám 103241 / EAN 4016215103241
10l / Cikkszám 103258 / EAN 4016215103258



Hidratált fehér mész alapú ásványi festék. Átlátszó bevonat mindenféle istállóhoz vagy egyéb beltéri helyiséghez. Száradás után törlésálló felületet képez, amely magas fehérségfokával és kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik. Lúgosságának köszönhetően a festék antibakteriális és penészgátló hatással is rendelkezik.

- Ideális minden állatistállóba és más beltéri helyiségekbe
- kiválóan átengedi a vízgőzt és lélegző
- Nedvességszabályozó
- antibakteriális, atkák, gombák és penész ellen védő
- Tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes

Alkalmazási terület

Hidratált fehér mész alapú ásványi festék mindenféle állattartó épülethez és egyéb beltéri helyiségekhez. Kiváló vízgőzdiffúziós képességgel rendelkezik és szabályozza a páratartalmat.

Előkészítés

Beltéri használatra alkalmas minden mész- és cementtartalmú vakolaton, kezeletlen fán és szilárd festékrétegen. Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az aljzatról el kell távolítani a laza anyagokat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétafoltos alapfelületeket előkezelje a baufan szilikát-fixatívval. Kétség esetén végezzen próbafestést. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket javítsa ki egy megfelelő baufan simítóanyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át, majd hengerrel, ecsettel, kefével vagy széles ecsettel vigye fel. Általában elegendő egy réteg hígítatlan festék. Szükség esetén a teljes kiszáradás után felvihető egy második réteg is. A munkaeszközöket használat után azonnal tiszta vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:
Legfeljebb 4%-ig univerzális színezőkoncentrátumokkal (LW Oxyd típusok).

Megjegyzések az airless szóróval történő felvitelhez:
Előzetesen a festéket nyomásmentesen át kell szitálni (szemméret 0,5 mm).
Gép szűrő: 30 mesh
Szórási szög: 40°–50°
Fúvóka: 0,025 – 0,027
Szórási nyomás: 120 – 180 bar

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolat → 150 ml/m²-től
A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafestéssel kell meghatározni.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Tárolás
Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések
Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat tekintetében

A felhordás előtt vegye figyelembe a biztonsági adatlapban szereplő biztonsági információkat. A legfrissebb biztonsági adatlapok a www.baufan.de weboldalunkon érhetők el.

Gyermekektől elzárva tartandó. A festeni nem kívánt felületeket le kell takarni és a fröccsenésektől meg kell védeni. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

A baufan istállófesték problémamentesen átfesthető ugyanazzal az anyaggal. Más típusú bevonatok felvitele előtt az istállófestéket alaposan le kell mosni vagy le kell kefélni.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürült csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC-hulladékosztályozási kód 08 01 12 szerint kell ártalmatlanítani.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.