

Állatok tartási festéke

Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.103241 / EAN 4016215103241

Környezetbarát, ásványi, magas kalciumtartalmú, hidratált mész alapú bevonat. Száradás után törlésálló felületet eredményez, amely magas fehérségi indexével és kiváló légáteresztő képességével tűnik ki.

Alkalmazási terület

Környezetbarát fehér mészhidrát alapú pajtafesték. Antibakteriális, penészgátló, légáteresztő és maszatolásmentes az egészséges beltéri klíma érdekében.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra, például mész- és cementes vakolatra, kezeletlen fára és régi, szilárd festékrétegekre beltérben. Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a laza anyagokat, például a rosszul tapadó festékrétegeket az aljzatról. Az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat kezelje elő baufan szilikátfixálóval. Kétség esetén vigyen fel egy próbabevonatot. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőszerszeggel vigye fel. Általában egy hígítatlan réteg elegendő. Szükség esetén száradás után egy második réteg is felvihető. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat tiszta vízzel. baufan Stable Paint problémamentesen átfesthető ugyanazzal az anyaggal. Más típusú bevonatok felhordása előtt a Stable Paint-et mindig le kell mosni vagy le kell kefélni. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb. Színezés: max. 4%-ig univerzális színező koncentrátumokkal (LW-oxid típusok). Megjegyzések az airless permetezéshez: A stabil festéket először nyomás nélkül kell szitálni (szemméret 0,5 mm) Gépi szűrő: 30 szemes Szórási szög: 40°-50° Fúvóka: 0,025 - 0,027 Szórási nyomás: 120 - 180 bar.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemszék → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon. A bevonóanyagok GISCODE-ja: BSW40

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.