

Szuper átlátszatlan festék

Műszaki tájékoztató

2,5l / Tételszám.020029 / EAN 4016215020029

5l / Tételszám.020050 / EAN 4016215020050

10l / Tételszám.020081 / EAN 4016215020081



Fehér emulziós festék kiváló fedőképességgel belső fal- és mennyezetfelületekhez. Egyenletes, matt felületeket és magas fedőképességet biztosít. Könnyen felhordható, jó tapadású, ideális új és felújítási bevonatokhoz.

- Kiváló kivitelezés
- H₁₀ 1. osztályú kontrasztarány 6 m²/l lefedettséggel.
- Nedves kopásállóság R 3. osztály a DIN EN 13300 szerint
- Fényességi szint: G4 matt matt
- Oldószerektől, lágyítószerektől és ködképző anyagoktól mentes
- airless permetezhető

Alkalmazási terület

Fehér emulziós festék kiváló fedőképességgel belső fal- és mennyezetfelületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra (pl. beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement, gipsz- és mészkövesanyag), gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékrétegek, valamint faforgács, üvegszövet és egyéb festhető tapéták és falburkolatok esetén. Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljakat baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. Alapozó festékként a festék max. 5 % vízzel hígítható. Az első festékréteg száradása után a fedőréteget hígítatlanul vigye fel. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése érdekében dolgozzon nedvesen a nedvesen. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: Legfeljebb 10%-os univerzális színező koncentráttal vagy teljes színező és színező festékekkel. Megjegyzés a légmentes szórásos alkalmazáshoz: Szórási szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Szórási nyomás: 120 - 180 bar.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszempék → 125 ml/m²-től Határozza meg a pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyra történő próbaszerű felhordással.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +25 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzon be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.