

Csempe speciális lakk 3 az 1-ben

Műszaki tájékoztató

750ml / Tételszám.025024 / EAN 4016215025024



Ez a vízbázisú speciális lakk ideális beltéri kerámia falicsempék bevonására. Az alapozót, a fedőlakot és a tömítőanyagot egyetlen alkalmazásban egyesíti, optimális tapadást és selymesen matt, fehér felületet biztosít. Nem sárgul, alacsony szagú és könnyen felhordható hengerrel vagy ecsettel.

- Alapozó, fedőlakk és tömítőanyag egyben
- fehér selyem matt
- Optimális tapadás
- nem sárguló
- Alacsony szag

Alkalmazási terület

Vízbázisú csemperajz beltéri kerámia falicsempékhez - szatén matt, alapozó nélkül, ideális fürdőszobákba és konyhákba.

Előkészítés

A burkolólapoknak száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lenniük. A csempéket alaposan tisztítsa meg a baufan Multi-Clean termékkel. A szappan-, vízkő- és szilikonmaradványokat el kell távolítani. Javítsa ki a sérült fugákat vagy dűbelyukakat baufan csempe- és fugajavítóval, és hagyja alaposan megszáradni a további kezelés előtt. A szomszédos felületeket, például a padlót és a szanitereket takarjuk le.

Feldolgozás

A csemperakasztót két-háromszor vigye fel rövid bolyhos lakkhengerrel, közben szórassza a száradással. A lakk felhordása után azonnal távolítsa el a ragasztószalagot. A lakk kb. 60 perc után érintésszáraz, és 4-6 óra elteltével átfesthető - kedvezőtlen környezeti körülmények között (pl. alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom) a száradási idő hosszabb lehet. Színes bevonatokhoz a csemperakó 750 ml-es dobozonként legfeljebb 10 ml decomix univerzális színező koncentráttal színezhető.

Fogyasztás

kb. 100 ml/m². A tartalom egy rétegben kb. 7,5 m²-re, két rétegben kb. 3,75 m²-re elegendő.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, fagymentes helyen, gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Megjegyzések

A lakkozott felület tisztítható a szokásos enyhe háztartási tisztítószerrel (ne használjon súrolószereket). Nedves helyiségekbe nem alkalmas. Vegye figyelembe a műszaki adatlapot. Ne alkalmazza +8 °C alatt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A nem kikeményedett maradékokat az EWC 08 01 11. számú hulladékkódja szerint kell ártalmatlanítani. Az EU VOC határérték erre a termékre (Kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. A termék VOC-tartalma max. 140 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.