

FIX2000 olajsűrő bevonat beton és padlófesték

Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)

5l / Tételszám.013202000 / EAN 4002175123818 (vörös-szürke)



Építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott fűtőolaj-álló védőbevonat belső fűtőolaj-tároló helyiségek és betonból és cementből készült gyűjtőaknák számára. Ideális tartós bevonatként is a kazánházak és pincék betonfelületeinek és esztrichpadlóinak tartós bevonataként. Átlátszatlan fehér színű, és elszigeteli a vízfoltokat, a kormot és a nikotint. Sima felületű és mindössze 2 óra alatt átfesthető. Nem alkalmas padlóbevonatként parkolóhelyekre és állandóan nedvesnek kitett felületekre.

- vizsgált minőség - vizsgálati szám P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- rendkívül rugalmas
- szintetikus gyanta alapú
- vízzel hígítható
- 2 színben kapható: szürke és vörös-szürke

Alkalmazási terület

Fűtőolaj-ellenálló speciális bevonat betonhoz, esztrichhez, fűtőolaj-tároló helyiségekhez és belső csepegtetőedényekhez.

Nagy rugalmasságú, szintetikus gyanta alapú.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól (por, zsárolaj stb.) mentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi festéket és a laza vakolatot. A repedéseket és lyukakat javítsa ki baufan kültéri tömőanyaggal.

Feldolgozás

Alkalmazás előtt alaposan keverje fel. Az anyag festhető, hengerelhető és permetezhető. Törvényes feldolgozási utasítások az olajteknő bevonásához: 1. Az alapozóréteghez alkalmazza a szürke színű fix 2000 olajsűrő bevonatot, 2:1 térfogatrész arányban vízzel hígítva. 2. Az alapozóréteghez vigye fel a szürke színű fix 2000 olajsűrőfestéket. 12 óra száradási idő után köztés réteggént vigyen fel egy hígítatlan fix 2000 olajzáró bevonatot, vörös-szürke színben. 3. További 12 óra száradási idő után vigye fel a végső, szintén hígítatlan szürke bevonatot. Annak érdekében, hogy a bevonat szerkezete jól látható legyen, a három bevonatot egymástól kb. 1 cm távolságra kell a falakra felvinni. A teljes bevonatszerkezethez 550 ml/m² szürke (150 ml/m² a hígított alapozóhoz és 400 ml/m² a fedőréteghez) és 400 ml/m² vörös-szürke színre van szükség, azaz összesen 950 ml/m². Padlóbevonat: A kezeletlen aljzatra alapozásként 2:1 térfogatarányban vízzel hígított Fix 2000 olajzáró bevonatot kell felvinni. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 8 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 70%-ot.

Fogyasztás

olajzáró bevonathoz ► 300 - 400 ml/m² padlóbevonathoz ► 150 - 200 ml/m² (egy rétegben)

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén az eltarthatósági idő legalább 24 hónap a gyártás dátumától számítva (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +8 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.