

Homlokzati impregnálás Silifirn L

Műszaki tájékoztató

1l / Tételszám.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Tételszám.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Tételszám.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Tételszám.014804000 / EAN 4007954148044



Oldószeres sziloxán alapú homlokzati impregnálás ásványi aljzatokra. Mélyen ható hidrofób hatásának köszönhetően megbízható védelmet nyújt a csapadék, a nedvesség és a szennyeződések ellen. Lélegző, színtelen és átlátszó - ideális vakolat, beton, téglá, klinker és ásványi bevonatokhoz.

- Megakadályozza a nedvesség és a víz felszívódását
- színtelen, átlátszó
- Alacsony szagú, mert aromamentes
- Nagymértékben vízgőzáteresztő, légáteresztő
- Megakadályozza a fagy és a szerkezeti károk kialakulását
- szennyeződéstaszító
- festhető
- lúgálló

Alkalmazási terület

A SILIFIRN L impregnálja az ásványi aljzatokat, hogy víztaszítóvá tegye őket, véd a nedvességtől, a fagykároktól és a szennyeződésektől, és csökkenti a fűtési költségeket.

Előkészítés

Az aljzatnak stabilnak és elválasztó anyagoktól (zsír, penészolaj stb.) mentesnek kell lennie. Az impregnálás előtt alaposan el kell végezni a tisztítási műveleteket, például a zöld lerakódások (moha, zuzmó stb.) eltávolítását. A tisztítási intézkedések elvégzése után a felületeknek teljesen száraznak kell lenniük, mielőtt a következő munkafázisra sor kerülne.

Feldolgozás

Vigye fel a SILIFIRN L-t felülről lefelé kétszer nedvesre ecsettel vagy festőkefével. Ha az aljzat nagyon nedvszívó, a teljes száradás után vigyen fel egy újabb réteget. A felhordott mennyiséget az aljzat nedvszívó képességéhez kell igazítani - ha szükséges, hozzon létre egy teszterületet.

Fogyasztás

400 - 600 ml/m² kétszeri alkalmazás esetén - az aljzattól függően. A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbakezeléssel kell meghatározni.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Nem alkalmas vakolatot tartalmazó felületekre. Az építési hibákat, mint például a falazat repedéseit, hiányzó fugákat stb. a kezelés előtt be kell zárni/javítani. Ne végezze a munkát közvetlen napfényben. A nem kezelendő felületeket előzetesen megfelelő intézkedésekkel védeni kell. Az alkalmazás során mindig viseljen egyéni védőfelszerelést (védőszemüveget, kesztyűt és légzésvédőt). A színmélyedés általában lehetséges, ezért egy nem feltűnő helyen hozzon létre egy teszterületet. Ne alkalmazza +5 °C-os tárgy- és környezeti hőmérséklet alatt. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg PUFAS vagy dekotrikus ecsettisztítóval. Gyermekek elől elzárva tartandó. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. A folyékony anyagmaradványokat az EWC 08 01 11 hulladékkódnak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne engedje a szennyvízcsatornába, vízbe vagy talajba kerülni.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.