



Kiváló minőségű ablakgitt tartós üvegezéshez és javításokhoz. Könnyen alkalmazható, és időjárásálló tömítést biztosít a fa- és féinkeretekben lévő üvegtáblák számára.

- DIN 18545 szerint
- Bizonyított minőség
- Szín bézs

Alkalmazási terület

Természetes alapanyagokból készült üvegező gitt fa ablakok egyszeri és javító üvegezéséhez, szabadon hagyott tömítőfazonnal ellátott fa ablakokon.

Előkészítés

Az ablakkeretnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. A réseket alapozni kell (akrilfestékkel vagy alkidgyanta alapozóval). Az üvegezési gitt optimális tapadásának biztosítása érdekében azonban az alapozót nem szabad olyan vastagon felvinni, hogy az elzárja a fa pórusait.

Feldolgozás

A gyúrás után nyomja az üveggittet erősen a fugába, és simítsa el a felületet egy gittkessel. A száradási idő alatt feltétlenül meg kell akadályozni, hogy a gittágyba páralecsapódás jusson. Mivel a gittnek oxigénre van szüksége a megkötéshez, a dupla ablakokat nem szabad közvetlenül az üvegezés után összeszerelni. Keményedés után, legkésőbb 4-8 hét elteltével a gittet időjárásálló rugalmas festékkel kell átfesteni. A túl korai átfestés gyűrődéshez vezethet. Az akrilfestékekkel mindig előzetes vizsgálatokat kell végezni. A BFS-irányelv, a DIN 18361 és a DIN 18545 előírásait be kell tartani.

Fogyasztás

500 g kb. 50-60 cm-es méretre

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén a termék a gyártási dátumtól (lásd a címkét) számított legalább 24 hónapig eltartható.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 8 °C az anyag és a keringő levegő esetében. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne engedje a szennyvízcsatornába, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.