Akrilát homlokzati festék EXTRA

Műszaki tájékoztató

2,5l / Cikkszám 020623 / EAN 4016215020623
5l / Cikkszám 020654 / EAN 4016215020654
10l / Cikkszám 020708 / EAN 4016215020708



Ez az időjárásálló homlokzatfesték nagy fedőképességével és egyenletes, matt felületével nyűgöz le. UV-stabil, a csapadékot nem éri el, és különösen ellenálló a külső behatásokkal szemben. Ideális új és felújítási bevonatokhoz, hosszú élettartamú, jól karbantartott, modern megjelenésű homlokzatokat biztosít.

- Matt bevonat magas opacitással
- Időjárásálló és UV-stabil
- kopásálló
- airless permetezhető
- 1 liter kb. 6 m²-re egy rétegben, sima aljzatra 1 liter.

Alkalmazási terület

Emulziós festék időjárásálló, vezetési esőnek ellenálló homlokzatburkolatokhoz - nem sárguló, lúgálló és belső használatra is alkalmas.

Előkészítés

Minden ásványi aljzatra (pl. beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement, gipsz- és mészvakolat), szilárdan tapadó emulziós festékrétegekre. Az aljzatnak száraznak, tisztának, szilárdnak, egyenletesen nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a laza anyagokat és a rosszul tapadó festékrétegeket az aljzatról. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal (pl. baufan kültéri töltőanyag).

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel, és hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel vigye fel. Alapozó festékként a festék max. 10 % vízzel hígítható. Az első festékréteg száradása után hígítatlanul alkalmazza fedőfestékként. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése érdekében dolgozzon nedvesen a nedvesen. A festéket nem szabad közvetlen napfényben, erős szélben vagy esőveszélyes helyen alkalmazni. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: Legfeljebb 10%-os univerzális színező koncentrátummal vagy teljes szín- és színezőfestékkel. Kérjük, vegye figyelembe a fény- és időjárásállóságra vonatkozó műszaki információkat. Megjegyzések az airless permetezéshez: Permetezési szög: 50° Fúvóka: 0,023 - 0,027 Permetezési nyomás: 120 - 180 bar.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringő levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.