

Szilikát homlokzati festék

Műszaki tájékoztató

5l / Tételszám.021064 / EAN 4016215021064

10l / Tételszám.021071 / EAN 4016215021071



Ez a kiváló minőségű szilikát homlokzati festék ideális ásványi alapfelületekhez, és rendkívül magas fedőképességével, valamint matt megjelenésével nyugtázi le a felhasználókat. Tartósítószer-mentes, időjárásálló és UV-álló. Magas diffúziós képességének köszönhetően a homlokzat lélegző marad és tartós védelmet élvez – így biztosítva a tartós, gondozott külső felületeket.

- Tartósítószermentes diszperziós szilikátfesték a DIN 18363 szabvány szerint
- ásványi szubsztrátumok esetében
- Nagyon magas opacitás
- Időjárásálló és UV-stabil
- Nagyon magas vízgőzáteresztő képesség
- Fényességi szint tompa matt
- airless permetezhető
- 1 liter kb. 6 m²-re egy rétegben, sima aljzatra 1 liter.

Alkalmazási terület

DIN 18363 szerinti diszperziós szilikát homlokzatfesték különösen vízgőzáteresztő bevonatokhoz

Előkészítés

Minden betonból, cement- és mészcement vakolatból, falazatból, szálcementlemezéből készült ásványi aljzathoz. Mészragasztó, ásványi és szilikátos hidegburkolatokhoz is. Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, nedvszívónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A nem szilárdítható vagy nem kellően tapadó aljzatokat teljesen el kell távolítani. Az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat alapozza baufan szilikátfixálóval. Kétség esetén vigyen fel egy próbabevonatot. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal (pl. baufan kültéri töltőanyag) javítsa ki.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel (a festék tixotróp és sűrű lehet), és hordja fel hengerrel, ecsettel, festőkefével, lapos ecsettel vagy megfelelő permetezőeszközzel. A festéket max. 10 % baufan szilikátfixálóval lehet munkaképes konzisztenciára állítani. Két réteg szükséges. Nagyobb területek bevonásakor a felhalmozódás elkerülése érdekében dolgozzon nedvesen a nedvesen. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 8 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő. Színezés: max. 3% univerzális színező koncentráttal (LW-oxid típusok) Megjegyzés a légmentes szórásos alkalmazáshoz: szórásszög: 50° szórófej: 0,023 - 0,027 szórásnyomás: 120 - 180 bar.

Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringő levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Viseljen védőszemüveget (nem üveg). Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor használjon A2/P2 kombinált szűrőt. A bevonóanyagok GISCODE-ja: BSW10 EU VOC határérték erre a termékre: (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) A termék VOC tartalma max.: 1 g/l.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.