904-es mészgitt

Műszaki tájékoztató

/ Cikkszám 026503208 / EAN 4016215105221



Használatra kész mészgitt belső téri ásványi alapfelületekhez. A profimur mészgitt kiváló vízgőzdiffúziós képességgel rendelkezik, és nedvességszabályozó, valamint kiegyensúlyozó hatást gyakorol a beltéri mikroklímára. A teljes kiszáradás után a kitöltött felületek nagyon könnyen csiszolhatók.

- használatra kész
- ásványi szubsztrátumok esetében
- Nagyon jó csiszolási tulajdonságok
- tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes
- rendkívül légáteresztő
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Használatra kész, fehér, ásványi alapú simítóanyag beltéri fal- és mennyezeti felületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületen alkalmazható (beton, porózus beton, kalcium-szilikát lemezek, mész- és cementvakolat, falazat stb.). Nem alkalmas gipszalapokra (gipszvakolatok, gipszsimítóanyagok, gipszkartonlapok), padlókra, diszperziós alapokra, üvegre, fémre, műanyagra és fára. Az alapfelületnek száraznak, teherbírónak, por- és zsírtalannak kell lennie. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétás alapfelületeket, valamint a csiszolt felületeket szilikát-fixatívval kell előkezdeni.

Feldolgozás

A profimur mészgittet használat előtt alaposan keverje át (ha lehetséges, géppel, és legfeljebb 3 % vizet adhat hozzá), majd spatulával vagy simítókanállal vigye fel, és simítsa el a felülettel egy síkba. Teljes felületre történő felhordás esetén a rétegvastagság legfeljebb 4 mm lehet. A teljes kiszáradás után a profimur mészgitt szükség esetén könnyen csiszolható (150-es szemcsemérettől kezdve).

Szóróval történő felhordás:
Kizárólag olyan airless szórók használhatók, amelyeket a gyártó szórható simítóanyagok felhordására engedélyezett.
Nyomás: 130 bar; fúvóka mérete: 551; tömlőhossz: max. 15 m.

A kitöltőanyag száradás útján keményedik meg – a száradási idő a felhordott réteg vastagságától, az aljzat tulajdonságaitól és a környezeti feltételektől függ. A további festéseket és ragasztásokat csak a kitöltött felület teljes átszáradása után végezze el.

Fogyasztás

kb. 1,7 kg/m² 1 mm-es rétegvastagság esetén. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelhordással kell meghatározni a felületen.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Ne alkalmazzák +5 °C alatti és +35 °C feletti felületi és helyiséghőmérsékleten. A szerszámokat használat után azonnal

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

tisztítsák meg vízzel.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, az anyagbiztonsági adatlapból vegye át. Az aktuális anyagbiztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de címen.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A meg nem keményedett maradványokat az EWC 08 04 10 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.