

945-ös szuper tapadású simítópaszta

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.003904208 / EAN 4016215105016

/ Tételszám.003908208 / EAN 4016215105030



Ideális teljes felületű simításhoz, filigrán- és előregyártott mennyezetek hézagainak kitöltéséhez, repedések és lyukak kitöltéséhez, valamint gipszkarton-, gipszszálas-, cementszálas és hasonló gipszkartonlapok hézagozásához. A feszültségmentesen felszerelt gipszkartonlapokat megerősítő szalagok nélkül is lehet simítani. A lapgyártók feldolgozási utasításait be kell tartani. A profimur Super-Haftspachtel nagyon jó alapfelületi tapadással, kitöltő képességgel és stabilitással rendelkezik. Vízgőzdiffúziós képességgel rendelkezik, és optimális alapot képez a későbbi tapétázási és festési munkákhoz. Rugalmas konzisztenciájának köszönhetően a profimur Super tapadóspachtel kiválóan alkalmas sima vagy texturált felületek kialakítására. Nem alkalmas közvetlen vízpermetnek kitett területeken való használatra, pl. nedves helyiségekben, zuhanyzóknak, uszodákban, sófürdőkben, ipari konyhákban és hasonló helyeken, valamint üveg, műanyag, fa, fém és diszperziós alapfelületeken történő simításra.

- Festő- és gipszkarton-simítókanál
- ideális a teljes felület simításához, valamint a feszültségmentesen felszerelt gipszkarton- és gipszrostlemezek fugázásához, megerősítő szalagok használata nélkül is
- minden EN 13963 szerinti gipszkarton-rendszerhez
- műgyantával kezelve és száakkal megerősítve
- nullaig kihúzható, hogy sima felületeket lehessen kialakítani
- a Q1-Q4 felületi minőségi osztályokhoz a gipszkarton-szerelés területén (a Német Gipsz- és Gipszkartonipari Szövetség (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) Gipszkarton-ipari Csoportjának 2. számú útmutatója szerint)
- beltéri használatra
- 45 perc feldolgozási idő
- CE-megfelelőség a DIN EN 13963-4B és a DIN EN 13279-1 szabványok szerint (gipsz alapú felületi simítóanyag C7/20/2)

Alkalmazási terület

Műgyantával erősített gipszhabarcs, kiváló tapadási tulajdonságokkal, beltéri fal- és mennyezeti felületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületen (pl. gipsz-, mész- és cementvakolat, kő, beton, porózus beton, falazat stb.), valamint gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlemezek alkalmazható. Az aljzatnak száraznak, teherbírónak és elválasztóanyagoktól (por, zsálúzóolaj stb.) mentesnek kell lennie. A nagyon sima betont, valamint az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó aljzatokat profimur Tiefengrund LF alapozóval elő kell kezelni. A csiszolt felületeket és a gipszkartonlapok vágási éleit is alapozni kell, hogy a port megkötse és a nedvszívó képességet csökkentse.

Feldolgozás

Elkészítés:

2 adag profimur Super-Haftspachtel-t szórjunk 1 adag hideg, tiszta vízbe (pl. 1 kg por 600 ml vízhez), majd keverjük össze. 3 perc elteltével a vakolatot még egyszer röviden keverjük át.

Felhordás:

A készre kevert habarcsot 45 percen belül spatulával vagy simítókanállal vigye fel, majd simítsa el a felülettel egy síkba. A profimur Super-Haftspachtel nagyobb rétegvastagságban is felvihető egyetlen munkamenetben, és egyenletesen keményedik meg, süllyedés vagy repedés nélkül. A felhordott rétegvastagságtól, a környezeti feltételektől és az építési nedvességtől függően a száradási idő kb. 24 óra – kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodhat.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Gyakorlati tipp a csiszoláshoz:

A kitöltött felületeket a legkönnyebben a felhordást követő 4 napon belül lehet csiszolni. Az optimális csiszolási eredmények elérése érdekében ajánlott egy tárcsás csiszológép (120-as szemcseméretű csiszolóanyaggal) használata, alacsony vagy közepes fordulatszámon és kis nyomással.

További munkálatok:

A foltjavítások esetén a következő festékrétegek egyenetlen száradásának elkerülése érdekében a kijavított helyeket, illetve akár a teljes felületet is be kell alapozni profimur Tiefengrund LF alapozóval.

Fogyasztás

kb. 1 kg por m²-enként, 1 mm-es rétegvastagság esetén.

Tárolás

Gyermekektől elzárva, hűvös és száraz helyen tárolandó. A felnyitott csomagolást jól lezárva tárolandó.

Megjegyzések

Ne alkalmazzák +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsák meg.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegyék át. A legfrissebb biztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de címen.

Csak teljesen kiürült csomagolóedényeket adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. EWC-hulladékosztály-szám: 17 08 02. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.