Fill+Finish Ready 950-es simító

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.032202208 / EAN 4016215105320
/ Tételszám.032204208 / EAN 4016215105306

Használatra kész, fehér, univerzális, könnyű belső használatra szánt simítóanyag. Vakolat, beton, porózus beton és falazat simítására, valamint gipszkartonok teljes felületű simítására Q3–Q4 felületi minőségben. Ideális továbbá előre kitöltött gipszkarton-fugák Q2 felületi minőségű végső kitöltésére, valamint HRAK (Vario) és AK élformájú gipszkartonok Q1 felületi minőségű fugáinak kitöltésére fugafedő szalagok alkalmazásával.

- használatra kész, sokoldalú, könnyű gipsz
- könnyű és rugalmas feldolgozás
- optimális tapadás az aljzathoz
- Nagyon jó csiszolási tulajdonságok
- oldószer- és lágyítószer-mentes
- a Q1–Q4 felületi minőségi osztályokhoz a szárazépítésben (a Német Gipsz- és Gipszépítőlemezek Iparági Szövetségének (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) 2. számú útmutatója szerint)
- beltéri használatra
- CE-megfelelőség a DIN EN 13963-3A szabvány szerint

Alkalmazási terület

Használatra kész, fehér, univerzális, könnyű gipsz belső felületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületen alkalmazható (pl. beton, gipsz, mész- és cementvakolat, tégla stb.), diszperziós festékekre, műgyanta vakolatokra, valamint az EN 13963 szabvány szerinti gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlapokra. Nedves helyiségekben nem alkalmazható.

Feldolgozás

A profimur Fill + Finish ready simítóanyagot használat előtt keverje át, majd simítókanállal dolgozza fel. A felhordási vastagság legfeljebb 3 mm a Q3–Q4 felületi minőségi osztályoknál, valamint teljes felületre történő felhordás esetén.

Száradás után a kitöltött felületek nagyon könnyen csiszolhatók. Ha a felület tapétázását tervezik, a falburkolat felragasztása előtt alapozni kell a profimur Tiefengrund LF alapozóval.

Szórásos felhordás:
Kizárólag olyan légmentes szórókészülékeket szabad használni, amelyeket a gyártó szórható simítóanyagok felhordására jóváhagyott.
Állásnyomás: 215 bar; üzemi nyomás: 160 – 180 bar; fúvókaméret: 029 – 041; tömlőhossz: max. 15 m.

A kitöltőanyag száradás útján köt meg – a száradási idő a felhordott réteg vastagságától, az aljzat tulajdonságaitól és a környezeti feltételektől függ. A további festéseket és ragasztásokat csak a kitöltött felület teljes átszáradása után végezze el.

Fogyasztás

kb. 1,1 kg/m² 1 mm-es rétegvastagság esetén. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelhordással kell meghatározni a felületen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Tárolás
Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések
A gipszkarton lapok simításakor be kell tartani a lapgyártók feldolgozási előírásait. A Q1 szerint történő simítás esetén hézagfedő szalagot kell elhelyezni. Ne alkalmazzák +5 °C alatti felületi és szobahőmérsékleten. A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsák meg.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. Az aktuális biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de címen, illetve a info@baufan.de címen érheti el.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A meg nem keményedett maradványokat az EWC 08 04 10 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornába, vízbe vagy a talajba.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.