

Fill+Finish Ready 950-es simító

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.032202208 / EAN 4016215105320

/ Tételszám.032204208 / EAN 4016215105306



Használatra kész, fehér, univerzális, könnyű belső használatra szánt simítóanyag. Vakolat, beton, porózus beton és falazat simítására, valamint gipszkartonok teljes felületű simítására Q3-Q4 felületi minőségben. Ideális továbbá előre kitöltött gipszkarton-fugák Q2 felületi minőségű végső kitöltésére, valamint HRAK (Vario) és AK élformájú gipszkartonok Q1 felületi minőségű fugáinak kitöltésére fugafedő szalagok alkalmazásával.

- használatra kész, sokoldalú, könnyű gipsz
- könnyű és rugalmas feldolgozás
- optimális tapadás az aljzathoz
- Nagyon jó csiszolási tulajdonságok
- oldószer- és lágyítószer-mentes
- a Q1-Q4 felületi minőségi osztályokhoz a szárazépítésben (a Német Gipsz- és Gipszépítőlemezek Iparági Szövetségének (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) 2. számú útmutatója szerint)
- beltéri használatra
- CE-megfelelőség a DIN EN 13963-3A szabvány szerint

Alkalmazási terület

Használatra kész, fehér, univerzális, könnyű gipsz belső felületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületen alkalmazható (pl. beton, gipsz, mész- és cementvakolat, téglák stb.), diszperziós festékekre, műgyanta vakolatokra, valamint az EN 13963 szabvány szerinti gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlapokra. Nedves helyiségekben nem alkalmazható.

Feldolgozás

A profimur Fill + Finish ready simítóanyagot használat előtt keverje át, majd simítókanállal dolgozza fel. A felhordási vastagság legfeljebb 3 mm a Q3-Q4 felületi minőségi osztályoknál, valamint teljes felületre történő felhordás esetén.

Száradás után a kitöltött felületek nagyon könnyen csiszolhatók. Ha a felület tapétázását tervezik, a falburkolat felragasztása előtt alapozni kell a profimur Tiefengrund LF alapozóval.

Szórásos felhordás:

Kizárólag olyan légmentes szórókészülékeket szabad használni, amelyeket a gyártó szórható simítóanyagok felhordására jóváhagyott.

Állásnyomás: 215 bar; üzemi nyomás: 160 – 180 bar; fúvókaméret: 029 – 041; tömlőhossz: max. 15 m.

A kitöltőanyag száradás útján köt meg – a száradási idő a felhordott réteg vastagságától, az aljzat tulajdonságaitól és a környezeti feltételektől függ. A további festéseket és ragasztásokat csak a kitöltött felület teljes átszáradása után végezze el.

Fogyasztás

kb. 1,1 kg/m² 1 mm-es rétegvastagság esetén. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelhordással kell meghatározni a felületen.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

A gipszkarton lapok simításakor be kell tartani a lapgyártók feldolgozási előírásait. A Q1 szerint történő simítás esetén hézagfedő szalagot kell elhelyezni. Ne alkalmazzák +5 °C alatti felületi és szobahőmérsékleten. A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsák meg.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. Az aktuális biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de címen, illetve a info@baufan.de címen érheti el.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A meg nem keményedett maradványokat az EWC 08 04 10 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornába, vízbe vagy a talajba.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.