

## Fill+Finish simítókanál 960

### Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.032404208 / EAN 4016215105283

/ Tételszám.032407208 / EAN 4016215105290



Ideális teljes felületű simításhoz, filigrán- és előregyártott mennyezetek hézagainak kitöltéséhez, repedések és lyukak kitöltéséhez, valamint gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlemezek hézagozásához. A profimur Fill+Finish simítóanyag kiváló feldolgozási tulajdonságokkal és remek csiszolhatósággal rendelkezik. A simítóanyag vízgőzdiffúziós képességgel bír, és optimális alapot képez minden tapétázási és festési munkához. Nem alkalmas közvetlen vízpermetnek kitett területeken való használatra, pl. nedves helyiségekben, zuhanyzókban, uszodákban, sófürdőkben, ipari konyhákban és hasonló helyeken, valamint üveg, műanyag, fa, fém és diszperziós alapfelületeken történő simításra.

- gipszalapú
- kiváló csiszolhatóság
- könnyű és egyenletes felvitel
- kiváló stabilitás
- szálereősítésű
- a Q1-Q4 felületi minőségi osztályokhoz a gipszkarton-szerelés területén (a Gipszkartonipari Szövetség (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) 2. számú útmutatója szerint)
- beltéri használatra
- 60 perc feldolgozási idő
- CE-megfelelőség a DIN EN 13963-4B és a DIN EN 13279-1 szabványok szerint (gipsz alapú felületi simítóanyag C7/20/2)

### Alkalmazási terület

Műgyantával dúsított, fehér gipsz alapú simítóanyag, kiváló tapadási tulajdonságokkal, beltéri fal- és mennyezeti felületekhez.

### Előkészítés

Minden ásványi alapfelületen (pl. vakolat, kő, beton, porózus beton, téglafal stb.), valamint gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlapokon alkalmazható. Az aljzatnak száraznak, teherbírónak és elválasztóanyagoktól (por, zsuzolóolaj stb.) mentesnek kell lennie. A nagyon sima betont, valamint az erősen nedvszívó, homokos és krétás aljzatokat profimur Tiefengrund LF-fel kell előkezdeni. A csiszolt felületeket és a gipszkartonlapok vágási éleit is alapoztatni kell, hogy a port megkössék és a nedvszívó képességet csökkentsék. A nem nedvszívó, sima vagy sűrű aljzatokat kvarc-tartalmú alapozóval (pl. profimur Betonkontakt 710) kell előkezdeni.

### Feldolgozás

Elkészítés:

2 rész profimur Fill+Finish simítóanyagot szórjunk 1 rész hideg, tiszta vízbe (pl. 1 kg por 600 ml vízhez), majd keverjük össze. 3 perc elteltével a simítóanyagot még egyszer röviden keverjük át.

Felhordás:

Az elkészített simítóanyagot 60 percen belül fel kell vinni. Szükség esetén „nedvesre nedvesre” (közvetlenül az első réteg megszilárdulása után) felvihető egy második réteg anélkül, hogy a simítóanyag feltekeredne vagy hólyagok keletkeznének. A felhordott réteg vastagságától, a környezeti feltételektől és az építési nedvességtől függően a száradási idő kb. 24 óra – kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodhat.

Gyakorlati tipp a csiszoláshoz:

A kitöltött felületeket a legkönnyebben a felhordást követő 4 napon belül lehet csiszolni. Az optimális csiszolási eredmények

#### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

elérése érdekében ajánlott tárcsás csiszológép (150–180-as szemcseméret) használata alacsony vagy közepes fordulatszámon és kis nyomással.

További munkálatok:

A foltjavításoknál a későbbi festékrétegek egyenetlen száradásának elkerülése érdekében a kijavított helyeket, illetve akár a teljes felületet is be kell alapozni profimur Tiefengrund LF alapozóval.

## **Fogyasztás**

kb. 1 kg por m<sup>2</sup>-enként, 1 mm-es rétegvastagság esetén.

## **Tárolás**

Gyermekektől elzárva, hűvös és száraz helyen tárolandó. A felnyitott csomagolást jól lezárva tárolandó.

## **Megjegyzések**

Ne alkalmazzuk +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. A szerszámokat használat után vízzel tisztítsuk meg.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, az anyagbiztonsági adatlapból vegyék át. A legfrissebb anyagbiztonsági adatlapok elérhetők a [www.baufan.de](http://www.baufan.de) weboldalunkon, illetve a [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de) címen.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. EWC-hulladékosztályozási szám: 17 08 02. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

### **Hint:**

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.