

Könnyű töltő 910

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.034601208 / EAN 4016215105313



Rendkívül könnyű, fehér gitt fal- és mennyezeti felületeken lévő hézagok, repedések és lyukak kitöltésére, valamint ajtó- és ablakkeretek, illetve szegélylécek illesztési hézagainak kitöltésére. Ideális belső hőszigetelő táblák, stukkó díszlécek, valamint keményhabból és polisztirolból készült díszítőelemek kitöltésére. A kikeményedés után is enyhén rugalmas marad, és alkalmazkodik az aljzat természetes mozgásaihoz.

- a tökéletes illesztésekért
- fehér
- rugalmas
- csiszolható és átfesthető
- Használható beltéren és kültéren is, időjárásálló fedőréteggel.

Alkalmazási terület

Rugalmas, könnyen felhordható töltőanyag fal- és mennyezeti felületeken lévő hézagok, repedések és lyukak kitöltésére, valamint ajtó- és ablakkeretek, illetve szegélylécek illesztési hézagainak kitöltésére.

Előkészítés

Alkalmas mindenféle ásványi alapfelületre (pl. beton, vakolat és téglafal), valamint fára, polisztirolra, diszperziós festékrétegekre, lakkozott felületekre, műgyanta vakolatokra és hasonló alapfelületekre. Az aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétázó aljzatokat előkezelve profimur Tiefengrund LF alapozóval.

Feldolgozás

Használat előtt vágja le a fúvókát legalább 1 cm-re. Vigye fel a profimur könnyű töltőanyagot legfeljebb 15 mm rétegvastagságig, majd simítsa el. A teljes kiszáradás után (a felhordott rétegvastagságtól és a környezeti feltételektől függően kb. 8 óra) a profimur könnyű töltőanyag nagyon jól csiszolható. Kültéri alkalmazás esetén a teljes kiszáradás után rövid időn belül vigyen fel egy időjárásálló bevonatot.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

+5 °C alatt ne alkalmazzák. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsák meg.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegyék át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon, illetve a info@baufan.de e-mail címen érhetik el.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A meg nem keményedett maradványokat az EWC 08 04 10 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.