

Roll-on 903

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.032905208 / EAN 4016215105054



- könnyen kisimítható és nullára húzható
- oldószer- és lágyítószer-mentes
- a szárazépítésben alkalmazott Q3-Q4 felületi minőségi osztályokhoz (a Német Gipsz- és Gipszépítőlemez Iparági Szövetségének (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) 2. számú útmutatója szerint)
- beltéri használatra
- CE-megfelelőség a DIN EN 13963-2A szabvány szerint

Alkalmazási terület

Használatra kész, oldószermentes, műgyanta alapú könnyű simítóanyag beltéri fal- és mennyezeti felületek kijavításához és simításához.

Előkészítés

Alkalmazható nem nedvszívó diszperziós alapfelületeken, ásványi felületeken (pl. gipsz-, mész- és cementvakolat, kő, beton, porózus beton, falazat stb.), valamint gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és egyéb gipszkartonlemezek. Az aljzatnak száraznak, teherbírónak és elválasztóanyagoktól (por, zsír stb.) mentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó aljzatokat profimur Tiefengrund LF alapozóval kell alapozni. A mélyebb lyukakat és hiányokat profimur gipszspachtelanyaggal kell előspachtelni. Gipszkarton- és egyéb gipszkartonlapok simításakor az alapsimítást profimur Super-Haftspachtel 945 vagy profimur Fill+Finish Spachtel 960 termékkel kell elvégezni.

Feldolgozás

A kitöltőanyagot festőhengerrel (közepes szőrhosszúságú), megfelelő szórógéppel vagy simítókanállal vigye fel, majd simítsa el. A felhordási vastagság legfeljebb 3 mm.

Szóróval történő felhordás:

Kizárólag olyan légmentes szórók használhatók, amelyeket a gyártó szórható simítóanyagok felhordására engedélyezett (pl. Graco Mark V, Wagner PS 3.39 vagy azokkal egyenértékű modellek).

Nyugalmi nyomás: 215 bar; üzemi nyomás: 160 – 180 bar; fúvóka mérete: 029 – 041; tömlőhossz: max. 15 m.

A kitöltőanyag száradás útján keményedik meg – a száradási idő a felhordott réteg vastagságától, az aljzat tulajdonságaitól és a környezeti feltételektől függ. A további festési és ragasztási munkákat csak a kitöltött felület teljes kiszáradása után végezze el.

Fogyasztás

kb. 1,4 kg/m² 1 mm-es rétegvastagság esetén. A pontos felhasználási mennyiséget a tárgyon végzett próbafelhordással kell meghatározni.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Ne alkalmazzák +5 °C alatti felületi és szobahőmérsékleten. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsák meg vízzel.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegyék át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.profimur.de címen, illetve a info@baufan.de címen érhetik el.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A meg nem keményedett maradványokat az EWC 08 04 10 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.