

Mészfesték 721

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.068503208 / EAN 4016215105276



Mosásálló beltéri festék fehér mészhidrát alapon, nappali és hálósobákhoz, konyhához, fürdőszobához és háztartási helyiségekhez. Nedvességszabályozó és kiegyensúlyozó hatással van a beltéri klímára.

- ideális minden lakó- és használati helyiséghez
- Nagymértékben vízgőzáteresztő
- tartósítószer-, oldószer- és lágyítószer-mentes
- rendkívül légáteresztő
- beltéri használatra
- Vizes dörzsszállóság: R-osztály 3
- H₁₀-2. osztályú kontrasztarány 6 m²/l-es fedőképesség mellett

Alkalmazási terület

Használatra kész, fehér mészfesték az egész nappali és hálósobás részhez, a konyhához, a fürdőszobához és a háztartási helyiségekhez.

Előkészítés

Alkalmazható ásványi alapfelületeken (pl. mész- és cementvakolat stb.), valamint festett felületeken. Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, teherbírónak, lúgállóknak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó aljzatokat, valamint a csiszolt felületeket szilikát-fixatívval kell alapoztatni.

Feldolgozás

A profimur mészfestéket használat előtt alaposan keverje fel, majd ecsettel, kefével, hengerrel vagy megfelelő szórókészülékkel vigye fel. Egyrétegű festés esetén hígítatlanul alkalmazza. Kétszeri festés esetén az alapozó réteget legfeljebb 5 % vízzel hígíthatja. Száradási idő: legalább 8 óra (a környezeti feltételektől függően).

Airless szóráshoz ajánlott:

A felhordás előtt szórógéppel legfeljebb 10 % vízzel hígítsa, majd nyomásmentesen szitálja át (gépszitálási szélesség 0,5 mm).

Fúvóka: 519 – 527; szórónyomás: 120 – 170 bar

Fogyasztás

kb. 150 ml/m² rétegenként – az aljzattól és a felhordási módszertől függően. A pontos felhasználási mennyiséget próbafelhordással kell meghatározni a tárgyon.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

A festeni nem kívánt felületeket (pl. üveg, fa stb.) védje meg a fröccsenésektől és a permetezőködtől. Ne alkalmazza +5 °C alatti felületi és szobahőmérsékleten. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.

Csak teljesen kiürült csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC 08 01 12 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.