Alapozó fehér 705

Műszaki tájékoztató

/ Cikkszám 015604208 / EAN 4016215105160



Fehér, fedő, speciális alapozófesték, textúra nélkül. Optimális alap a későbbi bevonatokhoz diszperziós, szilikon-gyanta és szilikát festékekkel. A profimur fehér alapozó megszilárdítja a felületet és szabályozza a nedvszívó képességet.

- Fehér, átlátszatlan, speciális alapozó festék
- közvetítői felelősség
- optimalizálja a következő rétegek száradási idejét
- oldószer- és lágyítószer-mentes
- használatra kész
- beltéri és kültéri használatra

Alkalmazási terület

Fehér pigmentált speciális alapozófesték, textúra nélkül.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületen alkalmazható (pl. beton, gipsz-, mész- és cementvakolat), gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlemezeken, valamint diszperziós, szilikon-gyanta- és szilikátfestékeken, műgyanta vakolatokon, nemvasfémeken és számos műanyagon (nemvasfémek és műanyagok esetében próbafestést kell végezni). Az aljzatnak száraznak, teherbírónak és elválasztóanyagoktól (por, zsír stb.) mentesnek kell lennie. Az aljzatról el kell távolítani a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékrétegeket. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó aljzatokat profimur Tiefengrund LF alapozóval kell alapozni. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket beltéri használatra alkalmas profimur simítóanyaggal kell kijavítani.

Feldolgozás

A profimur fehér alapozót használat előtt keverje fel, majd ecsettel, kefével, hengerrel vagy megfelelő szóróberendezéssel vigye fel. Körülbelül 6 óra múlva átfesthető (az aljzat nedvszívó képességétől, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően – kedvezőtlen környezeti feltételek esetén a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik).

Színezés:
A profimur fehér alapozó maximum 5 % színezőkoncentrátummal színezhető. Teljes színű festékek és színezőfestékek hozzáadása lehetséges, azonban ez a termék tulajdonságainak megváltozásához vezethet.

Fogyasztás

kb. 100–130 ml/m² rétegenként – az aljzattól és a felhordási módszertől függően. A pontos felhordási mennyiséget próbafelhordással kell meghatározni a tárgyon.

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, gyermekektől elzárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Megjegyzések

Ne alkalmazzák +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. Szembe kerülés esetén azonnal öblítsék ki vízzel. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsák meg vízzel.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. Az aktuális biztonsági adatlapokat

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

honlapunkon, a www.baufan.de oldalon, illetve a info@baufan.de címen érheti el.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC 08 01 12 hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.