

# Fa és kézműves ragasztó

## Műszaki tájékoztató

250g / Tételszám.102404 / EAN 4016215102404

500g / Tételszám.102428 / EAN 4016215102428

1kg / Tételszám.102442 / EAN 4016215102442



Felhasználásra kész, oldószermentes fehér ragasztó fa, papír, karton és textil ragasztásához. A ragasztó átlátszóan szárad, a kötés rugalmas marad és ellenáll az öregedésnek.

- minden fafajta
- oldószermentes
- átlátszóan szárad
- Kézműves ragasztónak is használható

### Alkalmazási terület

Fehér ragasztó fához, papírhoz, kartonhoz és textíliákhoz. Oldószermentes, átlátszóan száradó, rugalmas és öregedésálló beltéri kézműves és famunkákhoz.

### Előkészítés

Fához, textilhez, bőrhoz, papírhoz és kartonhoz. Az összeillesztendő alkatrészeknek tisztának, oldószermentesnek és pontosan illeszkedőnek kell lenniük.

### Feldolgozás

A ragasztandó felületeknek száraznak, stabilnak, por- és zsírtmentesnek kell lenniük. Vigyen fel egy vékony réteg baufan fa- és kézműves ragasztót a ragasztandó alkatrészek egyik oldalára (keményfa, végszálas vagy durva felület esetén mindkét oldalra), és még nedvesen nyomja össze őket. A minimális préselési idő 15 perc, laminált tábláknál kb. 40 perc. A ragasztott illesztés 24 óra elteltével teljesen terhelhető. A felesleges ragasztót azonnal távolítsa el egy ronggyal. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. Száradási idő: kb. 24 óra mm rétegvastagságonként normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

### Fogyasztás

Az aljzattól és a felhordási vastagságtól függően → 110 g/m<sup>2</sup>-től

### Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

### Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: Legalább +5 °C az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében. Gyermekektől elzárva tartandó. Csak az üres tartályokat dobja ki újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók. A nem kikeményedett maradványokat az EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE kódszámú hulladékkódnak megfelelően kell ártalmatlanítani a beépítési anyagok esetében: D1.

#### Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.