

1kg / Tételszám.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Tételszám.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Tételszám.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Tételszám.102596 / EAN 4016215102596



Használatra kész, kenhető állagú diszperziós ragasztó, kiváló kezdeti tapadással. Styropor® és keményhabból készült mennyezeti, dekorációs és szigetelő lemezek, díszprofilok, valamint tapétaalapok beltéri ragasztására alkalmas.

- dísz-, mennyezeti és szigetelőlemezekhez, díszprofilokhoz, valamint polisztirolból és keményhabból készült alaptapétákhoz
- magas kezdeti tapadás
- biztos tapadási erő
- nedvességálló
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Magas kezdeti tapadású diszperziós ragasztó mennyezeti lapokhoz, dekoratív profilokhoz, alátét tapétákhoz és belső polisztirol dekorációs és szigetelő panelekhez.

Előkészítés

Olyan aljzatokhoz, mint beton, pórusbeton, falazat, gipsz- és cementfalazatok, kiegyenlítő anyagok, cement- és gipszvakolatok, régi emulziós festékek. Nem nedvszívó aljzatok nem alkalmasak. Az aljzatnak tisztának, száraznak, vízszintesnek, teherbírónak és nedvszívónak kell lennie, és mentesnek kell lennie elválasztó anyagoktól. A szilárdság növeléséhez használja a bausfan mélyalapozó alapozó LF-t. A nem szilárdítható vagy nem kellően tapadó aljzatokat teljesen el kell távolítani. Kétség esetén végezzünk próbafelhordást.

Feldolgozás

Használat előtt jól keverje fel/gyúrja jól össze a csövet. Pöttyös/szegélyragasztás: Vigye fel az anyagot a panel hátoldalára pöttyökben, és ha szükséges, csíkokban a perem körül. Teljes felületű ragasztás: Vigye fel a ragasztót fogazott simítóval - lehetőleg B1 vagy B2 - a panel hátoldalának vagy sík aljzatának teljes felületére. Helyezze a merevhablapot a ragasztóágyba, és nyomja le. Mennyezeti ragasztás esetén célszerű a ragasztót a panel hátoldalára felvinni. Lemezes anyag esetén hengerrel egyenletesen és a teljes felületen nyomja le. Miután a ragasztó teljesen megszáradt, a ragasztott felületeket le lehet festeni, tapétázni vagy kiegyenlíteni. A ragasztómaradványokat azonnal távolítsa el tiszta vízzel. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 24 óra mm rétegvastagságunként normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Fogyasztás

Az aljzattól és a felhordási vastagságtól függően → 500 - 900 g/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:

+5 °C és +30 °C között az anyag, a levegő és az aljzat esetében

Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A használat során kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Védőszemüveget kell viselni. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

öblítse le vízzel. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Csak teljesen kiürült csomagolásokat adjon át újrahasznosításra.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.