



Kiváló minőségű metilcellulózpaszta csúcsmínőségben, különösen magas nedves szilárdsággal professzionális tapétázási munkákhoz. Ideális festhető tapétákhoz és sokoldalúan használható faforgács, texturázott és nem szőtt tapétákhoz, nem szőtt faforgács, vinil és dombornyomott tapétákhoz, valamint tekerceses tapétákhoz. Könnyen keverhető és egyenletesen alkalmazható, megbízható tapadást és tiszta, tartós eredményt biztosít.

- texturált, dombornyomott, nem szőtt és vinil tapétákhoz, faforgács és nem szőtt faforgács tapétákhoz
- kiváló minőségű metilcellulózból és szintetikus gyantából készült
- Magas nedvességállóság a festéskor
- Erős kezdeti tapadás és ragasztóerő
- A tapétapanelek nagyon jól állíthatók
- 15 perc alatt használatra kész
- megmunkálható
- átlátszóan szárad
- tartósítószerrel mentes

Alkalmazási terület

Tapétaragasztó papír, vinil, nem szőtt és faforgács tapétákhoz. Nagyon magas nedves szilárdság, ideális texturázott tapétákhoz és festhető faforgács tapétákhoz.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi, rosszul tapadó tapétát és a tapétát bausan tapétaeltávolítóval távolítsa el. A repedéseket és lyukakat javítsa ki bausan belső térkitöltővel vagy decomur szuperragasztóval. Előkezelje az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat bausan LF mélyalapozóval vagy elővakolattal (1:40 arányban). A tapéta későbbi cseréjének megkönnyítése érdekében célszerű az aljzatot bausan tapétacsere-alapozóval alapozni, különösen mosható tapéták esetén.

Feldolgozás

Keverési arány: Előragasztás: Keverje össze 1:40 = 8,0 liter víz = 60-80 m² Durva tapéta: Keverje össze 1:20 = 4,0 liter víz = 20-25 m² Texturált, nem szőtt, vinil, dombornyomott és nehéz tapéta: Keverje össze 1:20 = 4,0 liter víz = 22-25 m² Öntse a pasztát tiszta, hideg vízbe, miközben erőteljesen keveri, és 2-3 perc múlva keverje újra. Kb. 15 perc elteltével ismét erőteljesen keverje meg. A pasztát ecsettel vagy tapétázógéppel vigye fel a tapétára, a tapétacsíkokat fektesse egymás mellé, és elegendő áztatási idő után vigye fel. A maradék pasztát azonnal távolítsa el nedves ruhával. Ne fessen a felragasztott tapétára, amíg a paszta teljesen meg nem száradt. Kövesse a tapéta gyártójának használati utasításait. Nehéz speciális tapéták és üvegszálaspapírok ragasztási szilárdságának növelésére a bausan Kraft-Kleister 200 g-os csomagjához egy doboz bausan Kraft-Kleister 750 g-os tapétaragasztó adható. bausan Kraft-Kleister mész- és cementálló. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.