



1kg / Tételszám.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Tételszám.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Tételszám.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Tételszám.102909 / EAN 4016215102909

Felhasználásra kész diszperziós ragasztó PVC és CV padlóburkolatok, gyapjú-, textil-, juta- és habszőnyegek, valamint tűfilcek tartós ragasztásához beltérben. Alkalmas padlófűtéses helyiségekbe és DIN EN 12529 szerinti székgyörggökkel való használatra.

- gyapjú-, textil-, juta- és habszőnyegekhez, tűfilcekhez, valamint PVC és CV padlóburkolatokhoz
- Tartósan erős kötés
- Könnyű feldolgozás
- Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás az EC 1 plusz szerint
- oldószer- és lágyítószer-mentes
- Alkalmas a DIN EN 12529 szabvány szerinti székgyörggök terhelésére.
- Alkalmas padlófűtéshez
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Diszperziós ragasztó PVC- és CV-burkolatokhoz, szőnyegpadlókhöz és tűfilcekhez. Beltéri használatra, padlófűtéshez alkalmas, székgyörggök terhelésének is ellenáll.

Előkészítés

Alkalmazható cementes esztrichre, betonra, csempére, cementkötésű simító- és kiegyenlítő masszákra, PVC-burkolatokra, V100 forgácslapokra és hasonló, nedvességálló aljzatokra. Az aljzatnak tisztának, tartósan száraznak, síknak, teherbírónak, valamint elválasztóanyagoktól (pl. por, zsír és viasz) mentesnek kell lennie. Érdes vagy egyenetlen aljzatok esetén padlókiegyenlítő anyaggal történő simítást javasolunk. Az erősen nedvszívó, homokos és porózus aljzatokat bausan Tiefgrund LF alapozóval kell előkezdeni. A ragasztandó padlóburkolatnak klimatizálnak, síknak és feszültségmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje fel, majd fogazott spatulával vigye fel az aljzatra. A2 fogazat (1,5 – 1,8 mm) PVC-hez és habhátú szőnyegekhez. B2 fogazat (2,1 – 2,9 mm) nemszövetes, textil- és juta hátú szőnyegekhez.

► Nedves ragasztás: Nedvszívó aljzatok vagy páraáteresztő burkolatok esetén a padlóburkolatot 15-30 perces szellőzési idő után helyezze fel, és egyenletesen nyomja le.

► Ragasztóberendezéssel történő ragasztás: Áteresztő képességű padlóburkolatok (pl. PVC) nem vagy csak gyengén nedvszívó aljzatokra történő ragasztásakor feltétlenül ügyelni kell arra, hogy elegendő szellőzési időt tartsanak be. A ragasztót fogazott spatulával vigyék fel az aljzatra, majd hagyják megszáradni. A szobahőmérséklettől, a levegő páratartalmától és az aljzat nedvszívó képességétől függően a szellőzési idő több órát is igénybe vehet. A padlóburkolatot akkor lehet lerakni, ha a ragasztó már felületet képezett, és ujjpróbával tapintva már nem ragadós, de még rugalmas.

A ragasztómaradványokat azonnal tiszta vízzel távolítsa el. A munkaeszközöket használat után azonnal tiszta vízzel tisztítsa meg.

A száradási idő a feldolgozási hőmérséklettől függ. A 90% feletti relatív páratartalom, különösen alacsony hőmérséklet mellett, jelentősen befolyásolhatja a száradási időt és a minőségi tulajdonságokat.

A padlóburkolat-gyártók fektetési útmutatásait feltétlenül be kell tartani. A PVC-burkolatok kb. 24 óra elteltével hegeszthetők össze.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Fogyasztás

A2 fogazás esetén → kb. 200–300 g/m²

B2 fogazás esetén → kb. 350–450 g/m²

Tárolás

A csomagolást jól lezárva, hűvös, de fagymentes helyen tárolja.

Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:

+10 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében

Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A ragasztó használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de címen érheti el.

Hulladékkezelés:

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A nem megkeményedett maradványokat az EWC-hulladékosztályozási kód 08 04 10 szerint kell ártalmatlanítani.

GISCODE: D1

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.