



A tapétázás előtti optimális aljzat-előkészítéshez. A celluláris makulát kisimítja az érdes és egyenetlen vakolatokat, megbízhatóan kitölti a pórusokat és kiegyenlíti a különböző nedvszívó képességeket. Ez biztosítja a tapéta egyenletes tapadását és nagymértékben megkönnyíti a tapétázást. Ideális a falfelületek előkészítéséhez a tiszta, egyenletes és professzionális tapétázási eredményhez beltérben.

- Alátét előkezelés tapétázás előtt
- Durva és durva pórusú vakolatfelületek simításához
- szabályozza a nedvszívó képességet
- ecsettel és simítóval történő felhordáshoz
- Vízgőzáteresztő és légáteresztő
- tartósítószerrel mentes

Alkalmazási terület

Cellulóz makulát ecsetelhető és simítható tapétaalapként durva vakolathoz. Kisimít, kitölti a pórusokat, szabályozza a nedvszívó képességet és javítja a tapadást.

Előkészítés

Minden aljzatnak tisztának, száraznak, egészségesnek, nedvszívónak és leválasztó anyagtól mentesnek kell lennie. A szilárdság növeléséhez használja a bausfan LF mélyreható alapozót. A nem szilárdítható vagy nem kellően tapadó aljzatokat teljesen el kell távolítani. A repedéseket, lyukakat és kitöréseket javítsa ki bausfan belső tömőanyaggal. Kétség esetén végezzen próbaalkalmazást.

Feldolgozás

Keverje a csomag tartalmát megfelelő mennyiségű tiszta, hideg vízbe. Keverési arány: 1 kg bausfan celluláris maculátumot keverjen össze kb. 6 liter vízzel. A kb. 30 perces duzzadási idő után a kenhetőség további adagolással optimalizálható. Felhordható hengerrel, ecsettel, festőecsettel vagy lapos ecsettel. Ha a bausfan Zell-Makulaturt kiegyenlíteni kell, pl. durva vakolat kiegyenlítésére, a víz mennyiségét ennek megfelelően csökkenteni kell. (1 kg por 4-5 liter vízhez). A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. Mivel a bausfan Zell-Makulatur nem tartalmaz tartósítószer, a bekevert terméket azonnal fel kell használni. Száradási idő: normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelt nedvszívó aljzat) kb. 24 óra; kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb.

Fogyasztás

1 kg elegendő kb. 20-25 m² területre - a felhordási módtól és az aljzat állapotától függően. A pontos mennyiséget a tárgyon történő próbafelhordással határozza meg.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Ne fedje le a festendő felületeket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. Termékkód M-DF01.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.