



Cellulóz tapéta ragasztó Special

Műszaki tájékoztató

200g / Tételszám.101360 / EAN 4016215101360



Szintetikus gyantával erősített tapétaragasztó, extra nagy tapadóerővel nehéz tapétákhoz. Mindössze 30 perc alatt felhasználható, géppel felhordható és tartósítószerektől mentes. Egyenletes, buborékok nélküli tapadást biztosít.

- Szintetikus gyantával megerősítve
- Extra nagy ragasztóerő a nehéz tapétákhoz
- 30 perc alatt használatra kész
- megmunkálható
- tartósítószertől mentes

Alkalmazási terület

Cellaragasztó nehéz tapéták ragasztásához.

Előkészítés

Az aljzatnak tisztának, száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól (por, zsír stb.) mentesnek kell lennie. A régi tapétát baufan tapétaeltávolítóval vagy baufan faforgácseltávolítóval távolítsa el. A repedéseket, lyukakat és egyenetlen felületeket javítsa ki baufan belső térkitöltővel. Alapozza a csiszolandó és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Elővakolja az erősen nedvszívó aljzatokat (1:40 arányban) vagy előkezelve baufan Deep Penetrating Primer LF alapozóval.

Feldolgozás

Keverési arány: Előtapétázás: Keverje össze 1:40 = 8,0 liter víz = 60-80 m² Nehéz tapéták: Keverje össze 1:20 = 4,0 liter víz = 20-25 m² A csomag tartalmát gyorsan és gyorsan, erőteljes keverés közben hideg vízbe szórja, és rövid ideig keverje tovább. Kb. 30 perc elteltével keverje meg újra erőteljesen a keveréket. Kenje be egyenletesen a tapétát, hajtsa össze és hagyja ázni. Az ajánlott áztatási idő letelte után vigye fel a tapétát tompán, és egyenletesen, buborékmentesen nyomja le.

Tárolás

Gyermekekbiztos, hűvös és száraz helyen tárolja.

Megjegyzések

Mindig kövesse a tapéta gyártójának használati utasításait. Tartósítószertől mentes, ezért a bekevert ragasztót hamarosan fel kell vinni. A tapéta előlapján maradt pasztamaradványokat azonnal távolítsa el nedves ruhával. Ne dolgozza fel +5 °C-os tárgy- és szobahőmérséklet alatt. A ragasztóerő további növelésére és enyhén nedvszívó aljzatok esetén javasoljuk 20 % baufan tapétaragasztó hozzáadását, amelyet a készre kevert cellaragasztóhoz keverünk. Az anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók. EWC hulladékkód: 08 04 10.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.