

Belső töltőanyag

Műszaki tájékoztató

500g / Tételszám.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Tételszám.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Tételszám.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Tételszám.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Tételszám.101254 / EAN 4016215101254



A természetes gipszalapú belső térkitöltő ideális belső fal- és mennyezetfelületek kitöltésére, simítására és modellezésére. A sima, cellulózzal erősített kiegyenlítő anyag optimális tapadással, könnyű felhordhatósággal és sima felülettel nyugdiz le - tökéletes javításokhoz, javításokhoz és kreatív felületkialakításokhoz.

- kitöltéshez, simításhoz és modellezéshez
- Természetes gipsz alapú sima kiegyenlítő vegyület
- metilcellulózzal az optimális tapadás érdekében
- Könnyen és biztonságosan feldolgozható
- A tűz viselkedése: A1
- CE-konform a DIN EN 13963-3B és a DIN EN 13279-1 szabvány szerint (C7/20/2 gipszsimító anyag).

Alkalmazási terület

Egyenetlen falak és mennyezetek kiegyenlítője: kitölti a repedéseket és lyukakat, ragasztja a keményhablemezeket, és tapad a betonra, vakolatra, üvegre, műanyagra és fémre.

Előkészítés

Minden aljzatnak tisztának, száraznak, vízszintesnek, szilárdnak, nedvszívónak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A szilárdság növeléséhez használja a baufan LF mélyreható alapozót. Azokat az aljzatokat, amelyek nem szilárdíthatók meg vagy nem tapadnak meg kellőképpen, teljesen el kell távolítani. Kétség esetén végezzünk próbafelhordást.

Feldolgozás

1. Tiszta keverőedényben tiszta vízbe lassan, keverés közben addig szórja a baufan Innenspachtel-t, amíg pasztaszerű és csomómentes keveréket nem kap. Keverési arány 1,0 kg baufan Innenspachtelhez: Ragasztás, dűbelezés, töltés - kb. 0,5-0,6 liter víz Simítás, töltés - kb. 0,6-0,7 liter víz 2. A keverés után hagyja érni kb. 1 percre, majd keverje újra. Az elkészített anyagot utólag ne hígítsa fel! 3. Spatulával, simítóval stb. bármilyen rétegvastagságban vigye fel. 4. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat tiszta vízzel. Az árnyékmentes felületi megjelenés elérése érdekében a falak és mennyezetek teljes felületét alapozza le átfestés előtt. Száradási idő: A száradási idő a felhordási hőmérséklettől függ. A 90% feletti relatív páratartalom, különösen alacsony hőmérséklettel együtt, jelentősen befolyásolhatja a száradási időt és a minőségi tulajdonságokat. Felhordható: kb. 1 óráig Keményedés: kb. 2 óra Újrabevonható: kb. 1 nap után.

Fogyasztás

mm rétegvastagságonként -> kb. 0,7 kg/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5 °C az anyag és a keringtetett levegő esetében Csak az üres tartályokat szabad újrahasznosításra leadni. Az anyagmaradványok a 170802-es hulladékkóddal összhangban ártalmatlaníthatók (gipszalapú építőanyagok, kivéve a 170801-es kód alá tartozó anyagok).

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.