

Homlokzat és nedves térkitöltő

Műszaki tájékoztató

400g / Tételszám.020333 / EAN 4016215020333



Felhasználásra kész, fehér színű emulziós kiegyenlítő anyag belső és külső fal- és mennyezetfelületekhez. Ideális nedves helyiségekbe (pl. konyhák, fürdőszobák, garázsok) és homlokzatokon végzett kisebb kiegyenlítési munkákhoz. Kiválóan alkalmas kisebb repedések és lyukak javítására és egyenetlen felületek kisimítására.

- Nagy szilárdságú szálas töltőanyag
- Ideális nedves helyiségekbe (például konyhákba, fürdőszobákba és garázsokba) és kisebb homlokzati kitöltési munkákhoz.
- könnyen simítható
- repedés nélkül keményedik meg
- Időjárásálló

Alkalmazási terület

Nedves térkitöltő homlokzatokhoz, fürdőszobákhoz és konyhákhoz falak és mennyezetek simítására. Tapad vakolathoz, betonhoz és gipszkartonhoz, ideális ásványi felületekhez.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól (por, zsaluolaj stb.) mentesnek kell lennie. Távolítsa el a rosszul tapadó festékrétegeket és a laza vakolatot. A külső területeken a mély lyukakat előzetesen töltse ki baufan kültéri töltőanyaggal. Erősen nedvszívó, csiszoló és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval kell alapozni.

Feldolgozás

Használat előtt jól gyúrja össze a tubust. A baufan Homlokzat- és Nedveshelyiség-töltőanyagot simító simítóval maximum 5 mm rétegvastagságig vigye fel. Az egyenetlen területeket nedves ruhával el lehet simítani vagy filcelni. Ne vigyen fel további festékrétegeket vagy ragasztót, amíg a kiegyenlített felület teljesen meg nem száradt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 4-7 óra a felhordási vastagságtól, az aljzattól és a hőmérséklettől függően.

Fogyasztás

mm alkalmazási vastagságonként --> kb. 1,7 kg/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5 °C az anyag és a keringtetett levegő esetében. A szárítási idő a feldolgozási hőmérséklettől függ. A 90% feletti relatív páratartalom, különösen alacsony hőmérséklettel kombinálva, jelentősen befolyásolhatja a száradási időt és a minőségi tulajdonságokat. Termékkód M-DF02 Hulladékkód: 080410 (ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok). Kizárólag az üres tárolóedényeket juttassa el újrahasznosításra. A szárított anyagmaradványok a 170904-es hulladékkód szerint (vegyes építési és bontási hulladék) vagy háztartási hulladékként ártalmatlaníthatók.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.