

Adesivo per pavimenti

Scheda tecnica



1kg / Articolo n.102855 / EAN 4016215102855

3kg / Articolo n.102862 / EAN 4016215102862

6kg / Articolo n.102879 / EAN 4016215102879

10kg / Articolo n.102909 / EAN 4016215102909

Adesivo in dispersione pronto all'uso per l'incollaggio permanente di rivestimenti per pavimenti in PVC e CV, tappeti con supporto in pile, tessuto, juta e schiuma, nonché feltro agugliato per interni. Adatto per ambienti con riscaldamento a pavimento e per l'uso con ruote per sedie in conformità alla norma DIN EN 12529.

- per tappeti con supporto in pile, tessuto, juta e schiuma, feltro agugliato e rivestimenti per pavimenti in PVC e CV
- Legame permanente e forte
- Elaborazione semplice
- Emissione molto bassa secondo EC 1 plus
- senza solventi né plastificanti
- Idoneo per carichi da ruote di sedie in conformità con la norma DIN EN 12529
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- per interni

Area di applicazione

Colla a dispersione per pavimenti in PVC e CV, moquette e feltro agugliato. Per interni, adatta al riscaldamento a pavimento e resistente al passaggio delle rotelle delle sedie.

Preparazione

Applicabile su massetti in cemento, calcestruzzo, piastrelle, stucchi e massetti livellanti a base cementizia, rivestimenti in PVC, pannelli truciolari V100 e supporti simili resistenti all'umidità. Il sottofondo deve essere pulito, perfettamente asciutto, piano, resistente e privo di agenti distaccanti (ad es. polvere, grasso e cera). In caso di sottofondi ruvidi o irregolari, si consiglia di stendere uno strato di massetto livellante. Pretrattare i sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e porosi con baufan Tiefgrund LF. Il rivestimento da incollare deve essere acclimatato, disteso in piano e privo di tensioni.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare sul sottofondo con una spatola dentata. Dentatura A2 (1,5 - 1,8 mm) per PVC e moquette con retro in schiuma. Dentatura B2 (2,1 - 2,9 mm) per moquette con retro in tessuto non tessuto, tessuto e juta.

► Incollaggio a umido: in caso di sottofondi assorbenti o di rivestimenti permeabili al vapore, posare il pavimento dopo un tempo di evaporazione di 15-30 minuti e premere uniformemente.

► Incollaggio a secco: In caso di incollaggio di pavimenti impermeabili (ad es. PVC) su sottofondi non assorbenti o solo leggermente assorbenti, è indispensabile assicurarsi che venga rispettato un tempo di asciugatura iniziale sufficiente. Applicare la colla sul sottofondo con una spatola dentata e lasciarla asciugare. A seconda della temperatura ambiente, dell'umidità dell'aria e della porosità del sottofondo, il tempo di essiccazione preliminare può protrarsi per diverse ore. Il rivestimento per pavimenti può essere posato quando la colla ha già formato una pellicola e, alla prova del dito, non risulta più appiccicosa ma è ancora elastica al tatto.

Rimuovere immediatamente i residui di colla con acqua pulita. Pulire gli attrezzi con acqua pulita subito dopo l'uso.

Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura di applicazione. Un'umidità relativa dell'aria superiore al 90%, in particolare in combinazione con temperature basse, può influire notevolmente sul tempo di essiccazione e sulle caratteristiche qualitative.

È indispensabile attenersi alle linee guida di posa fornite dai produttori dei rivestimenti. I rivestimenti in PVC possono essere saldati dopo circa 24 ore.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Consumo

con dentatura A2 → circa 200 - 300 g/m²

con dentatura B2 → circa 350 - 450 g/m²

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione:

da +10 °C a +30 °C per il prodotto, l'aria circostante e il sottofondo

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della colla. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Smaltimento:

Conferire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 08 04 10.

GISCODE: D1

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.