

Carta da parati in pasta

Scheda tecnica

200g / Articolo n.102206 / EAN 4016215102206

4kg / Articolo n.102268 / EAN 4016215102268



Colla cellulare di alta qualità per l'applicazione di carte da parati leggere e normali. La colla si mescola senza formare grumi ed è pronta all'uso dopo 30 minuti. Può essere applicata sia con la macchina per tappezzare che con il pennello da tappezziere.

- Colla cellulare
- Elevata forza adesiva
- non si raggruma
- Pronto all'uso in 30 minuti
- lavorabile
- senza conservanti

Area di applicazione

Colla Zell per carte da parati leggere e normali.

Preparazione

Il sottofondo deve essere resistente, asciutto, uniformemente assorbente, liscio e pulito. Rimuovere vecchie pitture e carta da parati. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco bausfan adeguato. Consolidare i sottofondi sabbiosi e sfarinanti con bausfan Tiefgrund LF. Applicare uno strato di intonaco di fondo o una mano di primer sui sottofondi fortemente assorbenti. Applicare una mano preliminare di bausfan Zell-Makulatur sull'intonaco a grana grossa.

Elaborazione

Per le normali carte da parati in carta, versare 200 g di colla per carta da parati bausfan in 5 l di acqua fredda e pulita, mescolando energicamente, e continuare a mescolare per qualche istante. Per incollare carte da parati pesanti, utilizzare 4 l di acqua per 200 g di colla. Dopo 30 minuti, mescolare nuovamente energicamente la miscela. Trascorso il tempo di ammollo, è possibile diluire ulteriormente la colla in base alla qualità della carta da parati. Applicare la colla per carta da parati in modo uniforme sul retro della carta da parati utilizzando l'apposito applicatore o una spazzola, ripiegare il telo e, dopo aver rispettato il tempo di ammollo prescritto secondo le istruzioni del produttore, procedere alla posa. Rimuovere i residui di colla con un panno umido. Pulire gli attrezzi con acqua pulita dopo l'uso.

Per lavori di tappezzeria su superfici pretrattate, aggiungere alla colla per carta da parati già miscelata il 20% di legante al lattice bausfan (750 g di legante al lattice per ogni 200 g di colla per carta da parati preparata). Si consiglia di aggiungere il 20% di legante al lattice bausfan anche per aumentare la resistenza all'umidità e su sottofondi critici (ad es. intonaco di cemento fresco).

Consumo

circa 200 ml di colla per carta da parati preparata per ogni m² - a seconda del sottofondo.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso e in un luogo asciutto.

Note

Temperatura di applicazione:

almeno +5 °C per il materiale, l'aria circostante e il sottofondo

È indispensabile attenersi alle istruzioni di applicazione fornite dai produttori di carta da parati.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Smaltimento:

Conferire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 08 04 14.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.