

Pittura per facciate in resina siliconica

Scheda tecnica

5l / Articolo n.021125 / EAN 4016215021125
10l / Articolo n.021132 / EAN 4016215021132



Rivestimento per facciate bianco di alta qualità, ideale sia per nuove realizzazioni che per interventi di ristrutturazione. La pittura per facciate a base di resina siliconica è permeabile al vapore acqueo e si distingue per l'elevatissimo potere coprente e la minima tendenza allo sporco. Grazie alla protezione integrata a lungo termine del film, la superficie è protetta in modo affidabile da alghe e incrostazioni verdi. La finitura opaca minerale conferisce alla facciata un aspetto elegante.

- Rivestimento per facciate extra bianco, resistente allo strofinamento
- Con protezione a lungo termine del film contro le alghe e i depositi verdi
- Opacità molto elevata
- Idrorepellente con effetto perline
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- opaco minerale
- airless spruzzabile
- 1 litro per circa 6 m² per una sola mano su un fondo liscio

Area di applicazione

Pittura bianca per facciate, per una protezione duratura dagli agenti atmosferici. Ideale anche per l'applicazione su edifici sottoposti a tutela dei beni culturali e su intonaci ricchi di calcare.

Preparazione

Applicabile su tutti i sottofondi minerali (come calcestruzzo, muratura, stucchi, intonaci cementizi e simili), pietra naturale, vecchie pitture ben aderenti e resistenti a base di resina siliconica, silicati, silicati a dispersione e pitture opache a dispersione assorbenti, nonché su sistemi compositi di isolamento termico intatti. Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, resistente e assorbente, privo di polvere e grasso. Rimuovere dal sottofondo il materiale friabile e le pitture scarsamente aderenti. Applicare una mano di fondo con il primer a resina siliconica baufan su sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e che sfarinano. Lasciare indurire gli intonaci di base nuovi per almeno 14 giorni. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco baufan adeguato.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennello da pittura, pennello per superfici o spruzzatore adeguato. Si consiglia di applicare due mani. La mano di fondo può essere diluita con acqua in misura non superiore al 10%. Una volta che la prima mano si è asciugata completamente, applicare la mano di finitura non diluita. Rispettare un tempo di asciugatura di almeno 12 ore tra una mano e l'altra. Il prodotto non deve essere applicato in presenza di luce solare diretta, vento forte o rischio di pioggia. Quando si rivestono superfici estese, lavorare «bagnato su bagnato» per evitare segni di transizione. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Tempo di essiccazione:

circa 12 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Tonalizzazione:

Con concentrati di tonalizzazione universali al massimo del 3% (solo tipi LW-Oxyd) o con colori a tinta piena e di tonalizzazione adatti all'uso esterno.

Indicazioni per l'applicazione a spruzzo airless:

Angolo di spruzzo: 50°

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Ugello: 0,023 – 0,027
Pressione di spruzzo: 120 – 180 bar

Consumo

Superfici lisce/intonaco a grana fine → a partire da 150 ml/m²
Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione:
da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l'aria circostante e il supporto

È indispensabile coprire le superfici in vetro, poiché gli schizzi di vernice sul vetro sono estremamente difficili da rimuovere. Coprire le superfici che non devono essere verniciate.

Prima dell'applicazione, osservare le indicazioni di sicurezza riportate nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Durante i lavori a spruzzo, utilizzare un filtro combinato A2/P2. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

Smaltimento:

Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 08 01 12.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.