

Vernice per facciate

Scheda tecnica

2,5l / Articolo n.100608 / EAN 4016215100608

5l / Articolo n.100622 / EAN 4016215100622

10l / Articolo n.100646 / EAN 4016215100646



Questa vernice opaca per facciate è ideale per rivestimenti nuovi e ristrutturazioni e convince per la buona copertura e l'aspetto uniforme della superficie. Non invecchia, non ingiallisce e resiste agli agenti atmosferici. Il robusto rivestimento protegge in modo affidabile le superfici esterne e garantisce a lungo termine un aspetto ordinato e pulito della facciata.

- Vernice in dispersione di resina sintetica opaca
- per rivestimenti di facciata non invecchianti e non ingiallenti
- Buona opacità
- airless spruzzabile
- 1 litro per circa 6 m² per una sola mano su un fondo liscio

Area di applicazione

Pittura a dispersione bianca con buon potere coprente, indicata per nuove applicazioni e lavori di ristrutturazione.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali in calcestruzzo, intonaco di cemento e calce, muratura, pannelli in fibrocemento. Anche per rivestimenti adesivi a calce, minerali e silicati a freddo. Il supporto deve essere asciutto, pulito, sano, assorbente e privo di polvere e grasso. I supporti che non possono essere consolidati o che non aderiscono sufficientemente devono essere completamente rimossi. Applicare il fissativo ai silicati baufan su supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinabili. In caso di dubbio, applicare una mano di prova. Riparare crepe, buchi e irregolarità con un livellante baufan adatto (ad es. stucco per esterni baufan).

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso (la vernice può risultare tixotropica e densa) e applicare con rullo, pennello, pennellessa, pennello piatto o attrezzatura a spruzzo adatta. La vernice può essere regolata per ottenere una consistenza di lavoro con un massimo del 10% di fissativo ai silicati baufan. Sono necessarie due mani. Quando si rivestono aree più grandi, lavorare bagnato su bagnato per evitare accumuli. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 8 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Colorazione: con un massimo del 3% di concentrati coloranti universali (tipi di ossido LW) Note sull'applicazione a spruzzo airless: Angolo di spruzzo: 50° Ugello: 0,023 - 0,027 Pressione di spruzzo: 120 - 180 bar

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → a partire da 150 ml/m² Determinare l'esatta quantità di consumo effettuando una prova di verniciatura sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza (non di vetro). In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Attenzione! Durante la nebulizzazione possono formarsi gocce respirabili pericolose. Non inalare

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

l'aerosol o la nebbia. Usare il filtro combinato A2/P2 quando si spruzza. GISCODE per i materiali di rivestimento: BSW10
Valore limite COV dell'UE per questo prodotto: (Cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Contenuto COV di questo prodotto max: 1 g/l

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.