Intonaco a base di argilla

Scheda tecnica

7kg / Codice articolo 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Codice articolo 066005008 / EAN 4016215108017



Intonaco a grana fine bianco caldo per pareti e soffitti in ambienti interni. Per finiture a struttura fine su supporti minerali (come intonaci di argilla, gesso, calce e cemento, muratura e calcestruzzo), su mani di pittura a dispersione e minerali ben aderenti e assorbenti, nonché su pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco.L'intonaco da spalmare presenta un'elevata capacità di diffusione del vapore acqueo e regola l'umidità, contribuendo così a creare un clima interno piacevole.

- struttura fine dell'intonaco (granulometria 0,5 mm)
- facile applicazione con rullo o pennello
- altamente permeabile al vapore acqueo e in grado di regolare l'umidità
- altamente permeabile al vapore acqueo e in grado di regolare l'umidità
- Privo di conservanti, solventi e plastificanti

Area di applicazione

Pittura per interni bianco caldo con una delicata struttura a intonaco.

Preparazione

Per supporti minerali (come intonaci di argilla, gesso, calce e cemento, muratura e calcestruzzo), mani di vernice a dispersione e minerale ben aderenti e assorbenti, nonché pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco. Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale friabile, la vecchia carta da parati e le pitture scarsamente aderenti. Pretrattare i supporti fortemente assorbenti, sabbiosi e che presentano efflorescenze con il fissativo ai silicati baufan. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco baufan adeguato.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell’uso e applicare con rullo, pennello o spatola, creando la texture desiderata. Su sottofondi chiari e uniformi è spesso sufficiente una sola mano. In questo caso si ottiene una struttura a intonaco fine. Per ottenere una struttura più marcata, applicare una seconda mano dopo che la prima si è completamente asciugata. Anche in presenza di sottofondi molto scuri o irregolari è consigliabile applicare una seconda mano. In questo caso, la mano di fondo può essere diluita con acqua in misura non superiore al 10%. La mano di finitura va applicata non diluita dopo la completa essiccazione della prima mano. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Tempo di essiccazione:
circa 24 ore in condizioni normali (+20 °C, 65 % di umidità relativa, sottofondo moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Lavori successivi:
Dopo la completa essiccazione, si consiglia una mano finale con la pittura all’argilla baufan.

Tonalizzazione:
Con max. 4 % di concentrati universali per tonalizzazione (solo tipi LW-Qxyd).

Consumo

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Immagazzinamento
Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note
Temperatura di applicazione:
da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l’aria circostante e il sottofondo

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. A causa dell’elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico. Assicurare una ventilazione adeguata durante l’applicazione e l’asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’uso della vernice. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

Smaltimento:
Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti n. 08 01 12.

GISCODE per prodotti di rivestimento: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.