

Pittura per interni al silicato

Scheda tecnica

5l / Articolo n.021026 / EAN 4016215021026

10l / Articolo n.021033 / EAN 4016215021033



Pitture per interni a base di silicati ad alto potere coprente, ideali per applicazioni su superfici nuove o da ristrutturare su supporti minerali. Questa pittura, priva di conservanti, si distingue per la sua finitura opaca raffinata e per l'elevata capacità di diffusione del vapore acqueo.

- Pittura per interni a base di silicato altamente coprente
- per substrati minerali
- Altamente permeabile al vapore acqueo
- Rapporto di contrasto H₁₀ Classe 2 con una resa di 6 m²/l
- Resistenza all'abrasione sul bagnato classe R 3 secondo DIN EN 13300
- Grado di lucentezza G4: opaco
- senza conservanti
- Privo di solventi, plastificanti e sostanze attive per l'appannamento
- airless spruzzabile

Area di applicazione

Pittura ai silicati in dispersione di colore bianco, conforme alla norma DIN 18363, per superfici interne di pareti e soffitti.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, muratura, stucchi, intonaci a base di cemento, gesso e calce), pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco, tessuto non tessuto minerale e pitture ben aderenti a base di colori minerali, ai silicati e a dispersione opachi. Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, privo di polvere e grasso. Rimuovere dal sottofondo il materiale friabile, le vecchie carte da parati e le pitture che aderiscono male. Applicare una mano di fondo con il fissativo ai silicati baufan su sottofondi molto assorbenti, sabbiosi e che tendono a sfarinare. Riparare crepe, fori e irregolarità con un stucco baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennello da muratore, pennello per grandi superfici o spruzzatore adeguato. La mano di fondo può essere diluita con max. 10 % di fissativo ai silicati baufan; applicare la mano di finitura non diluita dopo che la prima mano si è asciugata completamente. Quando si rivestono superfici di grandi dimensioni, lavorare "bagnato su bagnato" per evitare segni di transizione. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Tempo di essiccazione:

circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà più lungo.

Tonalizzazione:

Con concentrati di tonalizzazione universali al massimo del 3% (solo tipi LW-Oxyd).

Indicazioni per l'applicazione a spruzzo airless:

Angolo di spruzzo: 50°

Ugello: 0,023 - 0,027

Pressione di spruzzo: 120 - 180 bar

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → da 125 ml/m² Determinare l'esatta quantità di consumo applicando una mano di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione:

da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l'aria circostante e il sottofondo

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. A causa dell'elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico. Per i lavori a spruzzo, utilizzare un filtro combinato A2/P2. Durante l'applicazione e l'asciugatura, garantire un'adeguata ventilazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

Smaltimento:

Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti n. 08 01 12.

GISCODE per prodotti di rivestimento: BSW40

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.