

Aqua-Deck Bianco Blocca Macchie

Scheda tecnica

750ml / Articolo n.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Articolo n.020180 / EAN 4016215020180

10l / Articolo n.020203 / EAN 4016215020203



Pittura bianca all'acqua per risanamento e isolamento con eccellente potere coprente per interni. Impedisce la penetrazione di nicotina, macchie d'acqua, fuliggine e grasso, sostanze coloranti provenienti da pannelli in cartongesso e legno e simili contaminanti sul substrato. È ideale come finitura opaca, ma può anche essere rilavorato nel modo consueto con carta da parati, pitture in emulsione e intonaci.

- Vernice per restauro senza solventi ad alta opacità
- Impedisce la penetrazione di nicotina, fuliggine, macchie di grasso e acqua
- Isola le sostanze coloranti da cartongesso, OSB e pannelli da costruzione in legno.
- 2 in 1 - vernice isolante e strato di finitura
- Rapporto di contrasto classe 1 con una copertura di 6 m²/l
- Resistenza all'abrasione a umido classe 2 secondo DIN EN 13300
- Livello di lucentezza opaco opaco
- airless spruzzabile
- per interni

Area di applicazione

Vernice isolante bianca per interni: copre macchie di nicotina, fuliggine, grasso e acqua - ideale per ristrutturazioni rapide in spazi abitativi e alberghi.

Preparazione

Per supporti come calcestruzzo, intonaci di cemento e calce, muratura, supporti in gesso, pannelli in fibrocemento, anche per intonaci a dispersione adesiva e carte da parati. È adatto come mano di finitura o può essere ricoperto con carta da parati, pitture in emulsione e intonaci. Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi, assorbenti e privi di agenti distaccanti. Utilizzare baufan Deep Penetrating Primer LF per aumentare la resistenza. I supporti che non possono essere consolidati o che non aderiscono sufficientemente devono essere completamente rimossi. In caso di dubbio, applicare una mano di prova. Pulire i supporti estremamente contaminati con detergenti domestici che sciolgono i grassi. Pretrattare meccanicamente le macchie e i depositi pesanti di nicotina, fuliggine o grasso (raschiare, carteggiare).

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennellessa, pennello piatto o con un'attrezzatura di spruzzatura adatta. Applicare il prodotto non diluito. Quando si rivestono aree più estese, lavorare bagnato su bagnato per evitare accumuli. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Non mescolare con altri materiali, comprese emulsioni e colori solidi. L'effetto isolante dipende dalla situazione dell'oggetto. Si consiglia di creare aree di prova in loco prima dell'applicazione. Tempo di essiccazione: circa 12 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente); tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Tintura: la tintura è possibile con i concentrati tintometrici decoMIX (solo tipi di ossido LW) fino a un massimo dello 0,2% senza compromettere l'effetto isolante. Note sull'applicazione a spruzzo airless Angolo di spruzzo: 50° Ugello: 0,023 - 0,027 Pressione di spruzzo: 120 - 180 bar

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → a partire da 150 ml/m² Determinare l'esatta quantità di consumo effettuando una prova di verniciatura sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto. Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Durante la nebulizzazione possono prodursi gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Usare il filtro combinato A2/P2 quando si spruzza.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.