# Aqua-Deck Bianco Blocca Macchie

Scheda tecnica

750ml / Articolo n.020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Articolo n.020180 / EAN 4016215020180
10l / Articolo n.020203 / EAN 4016215020203




Pittura bianca all'acqua per risanamento e isolamento con eccellente potere coprente per interni. Impedisce la penetrazione di nicotina, macchie d'acqua, fuliggine e grasso, sostanze coloranti provenienti da pannelli in cartongesso e legno e simili contaminanti sul substrato. È ideale come finitura opaca, ma può anche essere rilavorato nel modo consueto con carta da parati, pitture in emulsione e intonaci.

- Vernice per restauro senza solventi ad alta opacità
- Impedisce la penetrazione di nicotina, fuliggine, macchie di grasso e acqua
- sostanze coloranti isolate provenienti da pannelli in cartongesso, OSB e pannelli da costruzione in legno
- 2 in 1 - vernice isolante e strato di finitura
- Rapporto di contrasto H10 Classe 1 con una resa di 6 m²/l
- Resistenza all'abrasione a umido R classe 2 secondo DIN EN 13300
- Grado di lucentezza G4: opaco
- airless spruzzabile
- per interni

## Area di applicazione

Pittura isolante bianca senza solventi per interni: copre macchie di nicotina, fuliggine, grasso e acqua – ideale per ristrutturazioni veloci in abitazioni e hotel.

## Preparazione

Per tutti i supporti minerali (come intonaci a base di gesso, calce e cemento, calcestruzzo e muratura), nonché per pitture a dispersione, intonaci a base di resina sintetica, pannelli in cartongesso, OSB e pannelli da costruzione in legno. Ideale anche per supporti non resistenti ai solventi come il polistirolo e la schiuma rigida. Il supporto deve essere asciutto, solido e privo di agenti distaccanti (ad es. polvere). Rimuovere dal supporto il materiale friabile e le pitture che aderiscono male. Applicare una mano di fondo con baufan Tiefgrund LF su supporti molto assorbenti, sabbiosi e che tendono a sfarinare. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco baufan adatto.

## Elaborazione

Mescolare bene prima dell’uso e applicare il prodotto non diluito con rullo, pennello o spruzzatore adeguato, in modo da ottenere una superficie uniforme e senza imperfezioni. Se necessario, applicare una seconda mano dopo che la prima si è completamente asciugata. Quando si rivestono superfici di grandi dimensioni, lavorare «bagnato su bagnato» per evitare segni di spalmatura. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Tempo di essiccazione:
circa 6 ore in condizioni normali (+20 °C, 65 % di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli (ad es. bassa temperatura o elevata umidità dell’aria) il tempo di essiccazione si prolunga di conseguenza.

Tonalizzazione:
È possibile tonalizzare con concentrati universali (solo tipi LW-Oxyd) fino a un massimo dello 0,2% senza compromettere l’effetto isolante.

Indicazioni per l’applicazione a spruzzo airless
Angolo di spruzzo: 50°



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Ugello: 0,023 – 0,027
Pressione di spruzzo: 120 – 180 bar

## Consumo
Superfici lisce/intonaco a grana fine → a partire da 150 ml/m²
Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

## Immagazzinamento
Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

## Note
Temperatura di applicazione:
da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l’aria circostante e il sottofondo

Per non compromettere l'effetto isolante, baufan Aqua-Deck non deve essere diluito né miscelato con altri materiali (come pitture a dispersione o a tinta piena).

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. Per i lavori a spruzzo, utilizzare un filtro combinato A2/P2. Assicurare una ventilazione adeguata durante l’applicazione e l’asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’uso della vernice. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

Smaltimento:
Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti n. 08 01 12.

GISCODE per i prodotti di rivestimento: BSW20



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.