

Fissativo al silicato

Scheda tecnica

1l / Articolo n.021088 / EAN 4016215021088

5l / Articolo n.021095 / EAN 4016215021095



Il fondo stabilizzato per vetri ad acqua a base di silicato di potassio assicura un consolidamento duraturo dei supporti minerali e regola in modo affidabile l'assorbente. Crea le condizioni ottimali per i rivestimenti successivi ed è ideale anche per la diluizione professionale delle pitture ai silicati, per ottenere la massima adesione e risultati duraturi.

- Primer stabilizzato per vetri ad acqua a base di silicato di potassio
- Primer per supporti minerali
- Diluente per vernici ai silicati
- Altamente permeabile al vapore acqueo
- ha proprietà naturali contro la muffa
- Privo di conservanti, solventi e plastificanti
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Per il fissaggio di supporti minerali altamente e diversamente assorbenti e per la diluizione di pitture ai silicati.

Preparazione

Adatto per supporti come superfici di pareti e soffitti in calcestruzzo, intonaco di cemento e calce, muratura, supporti in gesso, pannelli in fibrocemento. Anche per rivestimenti adesivi a calce, minerali e silicati a freddo. Il supporto deve essere asciutto, pulito, sano, assorbente e privo di polvere e grasso. I supporti che non possono essere consolidati o che non aderiscono sufficientemente, così come gli strati sinterizzati, devono essere completamente rimossi. In caso di dubbio, applicare una mano di prova. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco baufan adatto. Coprire preventivamente le superfici non destinate alla verniciatura, in particolare quelle in vetro, alluminio e ceramica. Lavare immediatamente gli schizzi con acqua.

Elaborazione

Agitare o mescolare bene prima dell'uso e applicare con un pennello, una spazzola, un pennello piatto o un'attrezzatura a spruzzo adatta. Il primer può essere applicato non diluito o diluito fino a 1:2 con acqua. Applicare due volte bagnato su bagnato e stendere su substrati molto assorbenti. Non mescolare con primer e vernici a base di altri materiali. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tempo di essiccazione: circa 6 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione è proporzionalmente più lungo.

Consumo

Superfici lisce/grana fine dell'intonaco → a partire da 100 ml/m² Determinare l'esatta quantità di consumo effettuando una prova di spalmatura sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Non inalare la nebbia di spruzzatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Indossare occhiali di sicurezza (non di vetro). In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

solo per il riciclaggio. GISCODE per i materiali di rivestimento: BSW40 Valore limite COV dell'UE per questo prodotto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Contenuto COV di questo prodotto max: 1 g/l

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.