

Fissativo al silicato

Scheda tecnica

1l / Articolo n.021088 / EAN 4016215021088

5l / Articolo n.021095 / EAN 4016215021095



Primer stabilizzato a base di silicato di potassio. Rinforza il sottofondo e regola il grado di assorbimento. Ideale anche per diluire le pitture ai silicati.

- Primer stabilizzato per vetri ad acqua a base di silicato di potassio
- Primer per supporti minerali
- Diluente per vernici ai silicati
- Altamente permeabile al vapore acqueo
- ha proprietà naturali contro la muffa
- Privo di conservanti, solventi e plastificanti
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Per l'applicazione del primer su sottofondi minerali e per la diluizione delle pitture ai silicati.

Preparazione

Adatto a sottofondi quali pareti e soffitti in calcestruzzo, intonaci a base di cemento e calce-cemento, muratura, nonché sottofondi in gesso e pannelli in fibrocemento. Adatto anche a vecchie pitture ben aderenti a base di calce, minerali e silicati. Il supporto deve essere asciutto, pulito, assorbente, privo di polvere e grasso. I supporti non consolidati o con adesione insufficiente, così come gli strati sinterizzati, devono essere completamente rimossi. In caso di dubbio, effettuare una prova di applicazione. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco baufan adeguato.

Elaborazione

Agitare bene o mescolare prima dell'uso e applicare con spazzola, pennello o spatola. Il primer può essere applicato non diluito oppure diluito con acqua in rapporto 1:2. Su supporti molto assorbenti, applicare due mani di primer "bagnato su bagnato" e farle penetrare bene. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Tempo di essiccazione:

circa 6 ore in condizioni normali (+20 °C, 65 % di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Consumo

Superfici lisce/intonaco a grana fine → a partire da 100 ml/m²

Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione:

da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l'aria circostante e il sottofondo

Coprire preventivamente le superfici non destinate alla verniciatura (in particolare quelle in vetro, alluminio, ceramica e materiali simili). Rimuovere immediatamente con acqua eventuali schizzi accidentali.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Non mescolare con primer e vernici a base di altri materiali.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Smaltimento:

Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. Codice di classificazione dei rifiuti EWC 08 01 12.

GISCODE per i prodotti di rivestimento: BSW40

Valore limite UE per i COV di questo prodotto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.